

ספיר רוק גראוט 605

מלט לשיקום ותיקון בטון מהיר התקשות

לקבלת חוזקים גבוהים תוך זמן קצר



מפרט טכני

תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- עבירות התערובת מתאימה למילוי תבניות לביצוע יציקות אופקיות
- משמש לתיקונים משטחים אופקים
- זמן העבירות כ 9-12 דקות
- חוזק גבוה תוך זמן קצר
- לא מתכווץ
- לא קורוזיבי- ללא קלציום כלוריד
- עובי מינימלי 10 מ"מ
- שפיך

שימושים

- תיקוני מדרכות
- תיקוני רצפות בטון, רמפות
- קיבוע מסגרות של תאי ביקורת קיימים וטבעות של צינורות ביוב ומכסים חדשים
- יציקה סביב תאי ביקורת ושיקום שוחות בנתיבי תחבורה עם פתיחה לתנועה אחרי 3-4 שעות
- תיקון תפרי התפשטות בגשרים

הרכב:

צמנט מיוחד, חולות מובחרים ומוספים כימים.

הכנת השטח

יש לנקות משאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר מפני השטח.
במשטחים חלקים יש לבצע חספוס.
יש לשטוף ולהספיג את האזור המיועד לתיקון במים. בזמן התיקון הבטון יהיה רווי ויבש פנים.

איגן ככל שאתם

- 1 -
ספיר רוק גראוט 605



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

ספיר רוק גראוט 605

מלט לשיקום ותיקון בטון מהיר התקשות

לקבלת חוזקים גבוהים תוך זמן קצר



מפרט טכני

הכנת החומר

יש להכניס 2.8 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת המערבל מכני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד למשך 5 דקות עד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום

- יש לצקת ספיר רוק גראוט 605 לאזור התיקון בעובי מינימלי 10 מ"מ.
- במקרה הצורך אפשר להוסיף לתערובת שומשום עד 30% מכמות ללא הוספת מים.
- הגן על פני שטח התיקון מפני חום וקרירה ישירה כ 1 שעה
- דאג שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל 5° C כ-24 שעות אחרי היישום

נתונים טכניים

תקופת פלסטיות (25° C)	- 9-12 דקות
חוזק לחיצה לאחר 1 שעה (25° C)	- כ 35 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 3 שעות (25° C)	- כ 45 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 24 שעות (25° C)	- כ 52 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 7 ימים (25° C)	- כ 60 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום (25° C)	- כ 70 מגפ"ס
חוזק הדבקות לבטון (ללא פריימר)	- כ 1.8 מגפ"ס
PH	- 12.9

כל הבדיקות בוצעו בתנאי מעבדה (טמפ' 25°C) עם כמות מים של 2.80 ליטר לשק של 25 ק"ג

אריזה שק 25 ק"ג

צריכה כ 20 ק"ג למ"ר בעובי התיקון 10 מ"מ

גוון אפור

- 2 -

ספיר רוק גראוט 605

איגן ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

יינוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

ספיר רוק גראוט 605

מלט לשיקום ותיקון בטון מהיר התקשות

לקבלת חוזקים גבוהים תוך זמן קצר



מפרט טכני

חי מדף באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים

אזהרה

- לא ליישם על בטקל
- לא ליישם בטמפרטורה מתחת ל- 5° C או מעל 30° C
- לא להוסיף מים מעל הנדרש
- לא ליישם על משטחים קפואים
- מומלץ לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסכות.

בטיחות

ספיר רוק גראוט 605 מכיל צמנט, במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלית ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה ברירית (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.

יש למנוע חדירת החומר לעיניים ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של חדירת החומר לעיניים יש לשטוף את החומר מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על-מנת למנוע מגע ממשוך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. להרחיק את החומר מילדים

- 3 -

ספיר רוק גראוט 605

איגן ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

יינוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים