

## ספיר

### דייס צמנטי לעוגנים



## מפרט טכני

### תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- מקבל חוזק מתאים לדריכה תוך 24-48 שעות.
- זמן העבידות כ 90 דקות ב C 25°
- נטול כלורידים (Cl)
- כמות סולפטים (SO<sub>3</sub>) נמוכה מ 4.5% ממשקל החומר (2.8%)
- כמות סולפיד- יונים (S) נמוכה מ 0.01% ממשקל החומר
- הפרשת מים נמוכה
- מתאים לתקן ת.י. 466 חלק 3

### הרכב:

צמנט, מוספים.

### שימושים:

דיוס עוגנים

### הכנת החומר:

יש למלא את כלי הערבול במים (8,65 ליטר לכל שק 25 ק"ג אבקה), תוך כדי ערבוב.  
יש לערבב כ 10-15 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים.  
יש להמשיך ערבוב החומר כל עוד התערובת בכלי ערבול

### נתונים טכניים: ( 25° C )

משקל מרחבי של התערובת	-	2	ק"ג לליטר
PH	-	13	
חוזק לחיצה לאחר 24 שעות	-	30	מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 48 שעות	-	46.5	מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 7 יום	-	69	מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	-	78.5	מגפ"ס

-1-

ספיר דייס צמנטי לעוגנים

איך אתם עושים



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | [www.azmarketing.co.il](http://www.azmarketing.co.il)

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

## ספיר

### דייס צמנטי לעוגנים



## מפרט טכני

### יחס בין נפח התחלתי ונפח לאחר:

100% -	3 שעות
100% -	6 שעות
100% -	24 שעות
100% -	7 ימים

### הפרשת המים לאחר:

0.6% -	3 שעות
0.5% -	6 שעות
0% -	24 שעות

### אריזה:

שק רב שכבתי 25 ק"ג

### גוון :

אפור

### אחסון:

אחסון באריזה המקורית במקום יבש ומוצל. מתאים לשימוש במשך 6 חודשים ממועד הייצור.

### ניקוי כלים:

את הכלים יש לנקות במים זורמים כל זמן שהחומר טרי, ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

-2-

ספיר דייס צמנטי לעוגנים

איך אתם עושים



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091  
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482  
ייעוץ טכני: 08-9150190 | [www.azmarketing.co.il](http://www.azmarketing.co.il)

יצרנית סדרת מוצרי  
[הקלד כאן]  
חומרי איטום ודבקים

## ספיר

### דייס צמנטי לעוגנים



**א.צ. שיווק בע"מ**  
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

## מפרט טכני

### אזהרה

- אין להוסיף מים מעל הנדרש
- אין ליישם בטמפרטורה מתחת ל- 5° C או מעל 30° C

### בטיחות

**ספיר דייס צמנטי** מכיל צמנט, במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלית ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה ברירית (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.

יש למנוע חדירת החומר לעיניים ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של חדירת החומר לעיניים יש לשטוף את החומר מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על-מנת למנוע מגע ממשוך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. להרחיק את החומר מילדים

-3-

ספיר דייס צמנטי לעוגנים

איגן ככל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | [www.azmarketing.co.il](http://www.azmarketing.co.il)

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים