



# ספירבונד 225 (C2TE)

## דבק צמנטי להדבקת אריחים

### מפרט טכני

#### תיאור ותכונות

- תערובת דבק אבקתית מוכנה ליישום בתוספת מים בלבד
- לעבודות חוץ ופנים, על גבי קירות וריצפה
- אינו מתאים לאריחים בעלי רמת ספיגות מעל 10%

#### תקנים

- ת"י 4004
- מתאים להוראות יישום ת"י 1555

#### שימושים

- הדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, אבן ועוד
- מריחת גב האבן בשיטת הדבקה "רטוב על רטוב"

#### תשתית

- בטון
- בלוק בטון ואיטונג (לאחר שכבת הרבצה)
- טיח

#### הכנת השטח

- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן באמצעות חומרי שיקום כגון ספיר-610 או ספיר-620, לפני ביצוע ההדבקה.
- יש לוודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר. על התשתית לעמוד בדרישות התקן הרלוונטי.
- אבן טבעית ושיש יש לנקות מאבק במטלית לחה.
- על-פי תקן 1555, לפני חיפוי הקירות, יש לוודא כי הקיר ישר, באם קיימת סטייה מהנדרש בתקן, יש לבצע יישור לקיר באמצעות טיח מיישר.
- לפני ההדבקה יש לוודא כי גב האריח והתשתית נקיים ויבשים.

#### הכנת החומר

- יש למלא בין 5 ל-6 ליטר מים נקיים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבל מכני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד במשך כ-5 דקות, להמתין דקה ולערבב שנית עד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

#### יישום

- על גבי התשתית, יש לבצע מריחה דקה וחלקה בהידוק.
- על שכבה זו יש לבצע מריחה משוננת ב-60°.
- על גב האריח יש לבצע מריחה חלקה של כ-2 מ"מ.
- יש לבצע הדבקה "רטוב על רטוב" ולאחר מכן לטלטל ולהדק בעזרת פטיש גומי עד לשבירת השיניים ולהדבקה של לפחות 85% משטח האריח.
- על-פי הנדרש בתקן עובי שכבת הדבק יהיה 10-3 מ"מ (כולל הדבק על התשתית + הדבק ע"ג האריח).
- מישקים ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

#### הרכב

תערובת המבוססת על צמנט, מלאנים מודרגים, פולימרים ומוספים אבקתיים מיוחדים.

#### צריכה

כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ

#### אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

#### גוון

לבן

#### הערות חשובות

- יש ליישם את הדבק על שטח לא גדול כדי למנוע היווצרות קרום על פניו לפני הנחת האריח.
- החומר טוב להדבקה כאשר בלחיצת אצבע עדינה על פניו הוא משאיר סימן. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכדת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- יש להשאיר מישקים (פוגות) פתוחים עד ייבוש מלא של הדבק (48 שעות)

#### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים מתאריך הייצור

#### ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

#### יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל



# ספירבונד 225 (C2TE)

## דבק צמנטי להדבקת אריחים

### מפרט טכני

#### נתונים טכניים

שיטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
	עד 2 שעות	זמן עבודה שימושי
	30 דקות	זמן חופשי
	כ- 1.4 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי
ת"י 4004	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום
ת"י 4004	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים
ת"י 4004	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר בלייה בחום

#### אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין ליישם הדבקה חיצונית בימי שרב או גשם.
- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות לאחר היישום.
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש ע"י הוספת מים.
- אין להדביק אריחים שצדם האחורי מכוסה בקרטון/רשת.
- ביישומים מיוחדים: יש להיוועץ במחלקה הטכנית של החברה.

#### בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.  
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.  
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.