

ספירטאן 230

מסטיק פוליאורטני חד-רכיבי רב שימושי למבנים

מפרט טכני

תיאור ותכונות

ספירטאן 230 הינו מסטיק פוליאורטני חד רכיבי מתגפר בחשיפה ללחות וחמצן. שכבת ספירטאן 230 מתגפרת והופכת לשכבה קשה, אבל אלסטית וגמישה. קל ליישום, נשאר גמיש גם בטמפרטורות נמוכות (-40c - +90c). עמידות גבוהה בכימיקלים, בקטריות ואינו מתיישן.

הרכב

מסטיק פוליאורטני חד רכיבי

שימושים

- איטום תפרי התפשטות
- איטום תפרי הרפיה
- איטום סביב פתחים
- איטום סדקים

תשתית

בטון, מתכת, אבן, שיש, קרמיקה וכו'

הכנת שטח ויישום

המצע מיועד למילוי חייב להיות נקי, יבש, יציב, ללא אבק ושומן. יש להתקין בתוך התפר פרופיל גיבוי עגול מפוליאטילן תאים סגורים לעומק המתאים, עומק מילוי פרופיל הגיבוי יהיה 1/2 מרוחב התפר. לא פחות מ 10 מ"מ. מרח פריימר לספירטאן על דפנות החריץ. הפריימר צריך להתאים לסוג התשתית לפני המילוי יש להמתין ליבוש הפריימר 15-45 דק'.

-1-

ספירבונד 230

איגק סכל שלם



ספירטאן 230

מסטיק פוליאורטני חד-רכיבי רב שימושי למבנים

מפרט טכני

נתונים טכניים

1.2 ג' סמ"ק	-צפיפות-
25% מרוחב התפר	-כושר מתיחה-
(DIN 52455) >900%	-התארכות בשבר-
2kp\cm ² 50% התארכות	-מאמצי מתיחה-
2.5-3 kp\cm ² 100%	
(DIN 52458) >80%	-כושר שיבה אלסטית
+40c° +5c°	-טמפ' יישום-

מתאים לתקנים - DIN18540-F U.S FEDERAL SPES.TT- S-00230C TYPE 11

צריכה

שרוול cc600 מתאים ל- 6 מ"א בחריץ 10x10 מ"מ.

אריזה

שרוול cc600

גוון

שחור, לבן, קרם, בז', אפור

אחסון

יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום יבש ומוצל עד 12 חודשים מתאריך הייצור.

-2-

ספירבונד 230

איג' סכל שלם



ניקוי

ניתן לנקות כלים וידיים במים כל עוד החומר לא התייבש.

אזהרה

בזמן היישום יש להימנע ממגע עם העיניים, ולהבטיח אוורור נאות.

-3-

ספירבונד 230

איגן ככל שלם

