

ספיר שליכט בגר חוץ

שפכטל חוץ־פנים להחלקת בטון וטיח

וכהכנה לצבע רמת גימור – עדינה

מפרט טכני

תיאור ותכונות

- קל להחלקה.
- מהיר התקשות.
- נוח לעבודה

הרכב

צמנט, חולות מובחרים, פולימרים ומוספים מיוחדים.

שימושים

- מילוי חורים גדולים במיוחד פינות וסדקים (מדרגות, גדרות בטון, עמודים וכו').
- החלקת בטון וטיח.
- משמש כשליכט חיצוני ופנימי על בטון וטיח צמנטי
- תיקוני פגמים בבטון, בלוקים וטיח צמנט (סגריגציה)
- מתאים להחלקת קירות פנים לממ"ד

הכנת שטח ויישום

- יש לוודא כי המצע נקי מכתמי שמן ואבק, ולהסיר שכבות רופפות.
- מומלץ להרטיב את התשתית לפני היישום (מצב רווי יבש פנים).
- יש לערבב את השק 25 ק"ג עם 8-9 ליטר מים.
- יש לערבב עם מערבל מכני עד קבלת תערובת משחתית ללא גושים.
- יש להמתין 5 דקות ולערבל שנית.
- מרח שכבה דקה בעזרת כף טייחים
- לאחר יבוש השכבה הראשונה מרח שכבה נוספת
- מתאים ליישום של עד 4 מ"מ

הערות ואזהרות

חובה לאשפר את החומר 3 ימים ברציפות מסיום היישום (לאחר התייבשות ראשונית).

-1-

ספיר שליכט בגר חוץ

איגן ככל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

ספיר שליכט בגר חוץ
שפכטל חוץפנים להחלקת בטון וטיח
וכהכנה לצבע רמת גימור – עדינה

מפרט טכני

אחסון

לאחסון עד 6 חודש במקום מוצל ויבש

אריזה

שק במשקל 25 ק"ג.

נתונים טכניים

1.05	משקל סגולי ק"ג/ליטר
כ 23 מ"ר לשק בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
90-110 דקות	Open Time
3 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 יום
4 מגפ"ס	חוזק בלחיצה לאחר 28 יום
0.6 מגפ"ס	חוזק שליפה לאחר 28 יום
<u>5-35 מעלות</u>	<u>טמפ. עבודה</u>

-2-

ספיר שליכט בגר חוץ

איגן ככל שלם

