

ספיר- כוחלה M-135

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש מעושרת בפולימר למילוי

ואטימת מישקים בין אריחי אבן

מתאים לתקן ישראלי 1661 חלק 1 (2010). CG-2WA



מפרט טכני

תיאור ותכונות

חומר מילוי צמנטי משופר עם אופייניים נוספים של ספיגות מופחתת ועמידות גבוהה בשחיקה. החומר אינו מתכווץ ואטום למים. קל להכנה, נוח ליישום. מתאים למישקים (פוגות) ברוחב מ 5 מ"מ עד 30 מ"מ. מיועד לקירות ורצפות, פנים וחוץ.

הרכב

תערובת על בסיס צמנט, חול מדורג, מעושרת בפולימרים משפרי חוזק ומונעי התכווצות וסדקים.

שימושים

מילוי מישקים בין אבנים.

תשתית

מתאים לקירות פנים וחוץ קירות וריצפת המבנה.

הכנת שטח ויישום

- יש להמתין 48-72 ש' מגמר החיפוי או הריצוף לפני יישום החומר.
- יש לנקות היטב את המישקים לפני המילוי.
- מומלץ לבדוק לפני תחילת העבודה אפשרות ניקוי האבן משאריות כוחלה, במיוחד באבנים מחוספסות וסופגות.
- ערבב את תכולת השק עם כ-4 ליטר מים עד קבלת תערובת אחידה המתן 5 דקות וערבב שנית. הערבוב יבוצע בעזרת המערבל במהירות לא גבוהה.
- למלא את המישקים באופן מלא בעזרת שפכטל או שפכטל גומי.
- את העודפים יש לנקות בעזרת ספוג או מטלית לחה, לפני שהכוחלה התייבשה והתחזקה לאחר התחזקות הכוחלה ניתן לנקות שאריות עם ספוג קשיח ויותר מים.

-1-

ספיר כוחלה M-135

איך ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

יעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית הידלית (א.צ.)



חומרי איטום ודבקים

ספיר- כוחלה M-135

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש מעושרת בפולימר למילוי

ואטימת מישקים בין אריחי אבן

מתאים לתקן ישראלי 1661 חלק 1 (2010). CG-2WA



מפרט טכני

נתונים טכניים

חוזק לחיצה	31.5 מגפ"ס
חוזק כפיפה	7.2 מגפ"ס
התכווצות	0.027 מ"מ למטר
ספיגות לאחר 240 דקות	0.86 גרם

צריכה

שק 25 ק"ג מספיק ל- 150 מ"א לפוגה בעומק ורוחב 1 ס"מ.

אריזה

שק נייר רב שכבתי במשקל 25 ק"ג אבקה מוכנה לשימוש.

גוון

לבן - אבן טבעית, אפור בטון, אפור בהיר, אפור כהה, לבן שלג.

אחסון

יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום יבש ומוצל עד 6 חודשים מתאריך הייצור.

ניקוי

ניתן לנקות כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה.

-2-

ספיר כוחלה M-135

איגן ככל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סידיליט (א.צ.)



חומרי איטום ודבקים

ספיר- כוחלה M-135

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש מעושרת בפולימר למילוי

ואטימת מישקים בין אריחי אבן

מתאים לתקן ישראלי 1661 חלק 1 (2010). CG-2WA



מפרט טכני

אזהרה

- כמות המים יכולה להשתנות כתוצאה ממזג אויר קיצוני
- ייתכנו שינוי גוון קלים בין המנות כתוצאה משינוי בגוון החול.
- במשלוח חדש יש לבצע בדיקת התאמת גוון
- יש להימנע מהרטבת המשטח בו בוצע הכוחלה לפחות 24 שעות מגמר הביצוע.

בטיחות

ספיר כוחלה- M-135 מכיל צמנט, במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאליית ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה ברירית (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.

יש למנוע חדירת החומר לעיניים ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של חדירת החומר לעיניים יש לשטוף את החומר מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על-מנת למנוע מגע ממשוך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. להרחיק את החומר מילדים

-3-

ספיר כוחלה M-135

איך ככל שיש



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית הידלית מארי



חומרי איטום ודבקים