

## 245 ספירבונד

דבק אבקתי גמיש על בסיס צמנט בעל זמן פתוח וגמישות מוגדלת

להדבקת כל סוגי האריחים בשיטת ההדבקה העבה.

לשימוש פנימי/חיצוני בעל תו תקן ת"י 4004 חלק 1 C2TE-S1

**מפרט טכני**

### יתרונות

- מוכן ליישום בתוספת מים בלבד.
- קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר.
- חוזק כפיפה ולחיצה גבוה ביותר.
- שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים.
- מתאים לסביבה ימית.
- בעל זמן פתוח מוגדל.
- אין גלישה בהדבקה אנכית.
- חוזק הדבקה גבוה במיוחד
- גמישות משופרת (קבוצת גמישות s1)

### הרכב

צמנט לבן או אפור, חולות מובחרים ומוספים אבקתיים מיוחדים.

### שימושים עיקריים

- הדבקת אבן טבעית ע"ג תשתית טיח ובטון עד 9 קומות. (עפ"י אישור מתכנן)
- הדבקת גרניט ופורצלן, קרמיקה, פסיפס כחיפוי חיצוני ופנימי לכל סוגי המבנים.
- מתאים לבריכות שחייה.
- הדבקת אריחים ע"ג אריחים קיימים- על אריחים סופגים בלבד דוגמת טרצו.
- על אריחי שיש וקרמיקה/פורצלן יש לבצע פריימר בהתייעצות עם המחלקה הטכנית.

### הכנת התשתית

יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות, הדבק ואריחים עצמם.  
ראה ת"י 1920 דרישות מטיח חוץ לחיפויים.  
סוגי התשתית המתאימים הם בטון, טיח תיקני וכל סוגי הבלוקים.  
על התשתית להיות נקייה מכל שכבת צבע שמן גריז אבק מלחים וכל חומר אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה.  
ביישום ע"ג ריצוף קיים, יש לשטוף בעזרת חומצת מלח לפני שלב ההדבקה.



## ספירבונד 245

דבק אבקתי גמיש על בסיס צמנט בעל זמן פתוח וגמישות מוגדלת

להדבקת כל סוגי האריחים בשיטת ההדבקה העבה.

לשימוש פנימי/חיצוני בעל תו תקן ת"י 4004 חלק 1 C2TE-S1

**מפרט טכני**

### הכנת הדבקה

שפוך שק 25 ק"ג ספירבונד 245 לתוך כלי המכיל 6-7 ליטר מים נקיים. יש להכניס את האבקה למים ולא להיפך.

חובה לערבב עם מערבול מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים.

המתן 5 דקות וערבול שנית והחומר מוכן לעבודה.

### נתונים טכניים

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 1.45        | משקל מרחבי יבש ק"ג \ ליטר          |
| 0.28        | מנת מים ק"ג/ליטר                   |
| 30-40       | Open time בדקות                    |
| 6 חודשים    | אחסון                              |
| 1.5         | חוזק לאחר 28 יום לפחות מגפ"ס       |
| 1.3         | לאחר 28 ימים כולל השריה במים מגפ"ס |
| מעל 2.5 מ"מ | גמישות                             |

### הוראות שימוש

בעזרת מרית (מאלג משונן) מרח שכבה רצויה של ספירבונד C2TE-245 מינימום 5 מ"מ.

חובה למרוח את גב האריח בעזרת הצד החלק של המאלג ולהצמיד לשכבה המרוחה ע"ג התשתית כל עוד היא רטובה.

יש לטלטל לצדדים בעת ההנחה ולדפוק קלות בעזרת פטיש גומי.

פוגות ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

**חשוב ביותר:** יש ליישם את הדבק על שטח לא גדול שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האריח.

הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת גרד את הדבק ומרח שכבה חדשה.

בהדבקת אריחים גדולים ואריחים בלתי סופגים **חובה למרוח את גב האריח** ולטלטל בעת ההנחה. שטח הכיסוי חייב להגיע לפחות 85% מגב האריח. יש לוודא אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת האריח שרק הונח.

איך ככל שאתם

-2-

ספירבונד 245



## ספירבונד 245

דבק אבקתי גמיש על בסיס צמנט בעל זמן פתוח וגמישות מוגדלת

להדבקת כל סוגי האריחים בשיטת ההדבקה העבה.

לשימוש פנימי/חיצוני בעל תו תקן ת"י 4004 חלק 1 C2TE-S1

**מפרט טכני**

יישומים מיוחדים : יש להיוועץ בנציג מחלקת הדרכה של המפעל.

**אריזה ואחסון** : שק במשקל 25 ק"ג. 56/80 שק במשטח אחסון עד חצי שנה במקום מוצל ויבש .

**גוון**: לבן

**אחריות**: אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו עפ"י הוראות המפעל.

### הערות ואזהרות:

טמפ' המים המוספים באתר לא תעלה על  $35^{\circ}\text{C}$ . טמפרטורת העבודה  $5^{\circ}\text{C}$ - $35^{\circ}\text{C}$ .

יש להקפיד על הדבקת האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש.

להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות 24 שעות אין להניח דברים כבדים כשבוע לאחר יישום הדבק. אין להדביק אריחים שצידם האחורי מכוסה בקרטון.

-3-

ספירבונד 245

איגן סכל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | [www.azmarketing.co.il](http://www.azmarketing.co.il)

יצרנית (החלית פארי



חומרי איטום ודבקים