

ספירקוט 730

ערכה 38 ק"ג

חומר איטום צמנטי מוגמש דו רכיבי. מתאים לאיטום חיובי ושלילי.



מפרט טכני

תיאור ותכונות

חומר איכותי לאיטום חיובי ושלילי של משטחי בטון בקירות חיצוניים ופנימיים, קורות מסד, מרפסות קטנות מרוצפות, חדרי אמבטיה, מרתפים, חיבורים של לבני זכוכית. בעל מודול אלסטיות נמוך. מתאים כאיטום והגנה מפני קורוזיה במאגרי מים וביוב. מתאים כציפוי דקורטיבי רפלקטיבי לבן על גבי בטון יצוק, אדניות, מזרקות, ובטון טרומי. מתאים לאיטום גב האבן ומשפר הדבקות בין אבן לבטון לחיפוי חזיתות חוץ (שיטת תבניות).

הרכב

תערובת מכילה חומרים מינרליים, צמנט ומוספים הידראוליים.

שימושים

- איטום רצפות וקירות חדרי אמבטיה ושירותים.
- איטום מרפסות קטנות לפני הריצוף.
- איטום מרפסות שירות.
- איטום יסודות בנין.
- איטום מאגרי מים וביוב.
- איטום קירות חוץ לפני חיפוי אבן בשיטה רטובה.
- איטום גב האבן בשיטת תבניות.
- משפר הדבקות בין האבן לבטון בשיטת תבניות.

תשתית

בטון, בלוק בטון, טיח וכו'

הכנת שטח ויישום

- יש לנקות את התשתית מאבק, שומנים וחלקים רופפים.
- יש לשטוף ולהספיג את התשתית במים.
- בטון יצוק בתבניות יש לשטוף בלחץ מים.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן לפני ביצוע האיטום.
- חוטי ברזל יש לחתוך לעומק כ-2 ס"מ מפני השטח ולמלא בחומר צמנטי בלתי מתכווץ כגון ספיר 610 מלט מהיר יבוש לתיקוני בטון או ספיר 620 מלט לתיקוני בטון.
- יש לבצע העגלות (רולקות) בחיבור קיר רצפה כ- 24 ש"ל לפני עבודות האיטום.

-1-

ספירקוט 730

איגוף ככל שאתם



ספירקוט 730

ערכה 38 ק"ג

חומר איטום צמנטי מוגמש דו רכיבי. מתאים לאיטום חיובי ושילי.

א.צ. שיווק בע"מ
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

מפרט טכני

- יש לערבב תכולת שק של 25 ק"ג ב- 13 ליטר נוזל עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים, יש להמתין 5 דקות ולערבב שנית.
- יש למרוח את התערובת המוכנה בעזרת מברשת ב-2 שכבות. הפרש בין שכבה לשכבה 4-6 ש"ע.
- יש להרטיב את המשטח לפני היישום.

צריכה

לשכבת איטום בעובי 1 מ"מ (יש לבצע 2 שכבות לפחות) - כ-1 ק"ג למ"ר.

אריזה

דו רכיבי : שק רב שכבתי 25 ק"ג + נוזל 13 ק"ג

גוון

לבן, אפור

אחסון

אחסון באריזה המקורית במקום יבש ומוצל. מתאים לשימוש במשך 12 חודשים ממועד הייצור.

ניקוי כלים

את הכלים והמיכלים יש לנקות במים זורמים כל זמן שהחומר טרי, ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

אזהרה

אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית הנמוכה מ- 5°C וגבוהה מ- 35°C .
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

הערות

כדי לקבל תוצאות טובות יש לערבב את התערובות במערבל חשמלי
אין ליישם את החומרים בטמפ' מתחת ל- 5°C ומעל ל- 35°C.

-2-

ספירקוט 730

אלק סכנ' סלמ



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482
ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

[הקלד כאן]
יצרנית סדרת מוצרי
ספירקוט
חומרי איטום ודבקים

ספירקוט 730

ערכה 38 ק"ג

חומר איטום צמנטי מוגמש דו רכיבי. מתאים לאיטום חיובי ושילי. 

א.צ. שיווק בע"מ
טכנולוגיות מתקדמות לבניה

מפרט טכני

אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע.

על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

-3-

ספירקוט 730

איגן ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

[הקלד כאן]
יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים