

ספירגום B-412

חומר איטום ביטומני חד רכיבי מועשר בפולימרים



מפרט טכני

תיאור ותכונות

ספירגום B-412 הינו חומר איטום ביטומני מועשר בפולימרים ליצירת שכבת איטום עבה, הניתנת ליישום במריחה ו/ו התזה, בניית עובי של עד 5 מ"מ בשכבה אחת, בעל כושר אטימה מעולה ומצטיין בגמישות ובאלסטיות בתחום רחב של טמפרטורות.

שימוש פשוט ואינו דורש חימום, החומר מצטיין בהידבקות טובה לבטון.

רמת גישור על סדקים גבוהה מאוד.

מתאים ליישום במשטחים אנכיים ואופקיים.

חומר ביישום קר, אינו רעיל ואינו מזיק.

הרכב

ביטומן אלסטומרי מועשר בפולימרים

שימושים

- איטום שטחי בטון תת-קרקעי כגון: קירות מסד, קירות ורצפות מרתף, כלונסאות.
- איטום מרפסות
- איטום רצפת חדרי אמבטיה ושירותים
- איטום אדניות
- איטום מעטפת חיצונית תחת חיפוי אבן בשיטה רטובה
- ביצוע תיקוני איטום בגגות קיימים שאינם חשופים ל UV

תשתית

בטון, טיח צמנטי, בלוק, יריעות וכל תשתית ביטומנית

הכנת שטח

- נקה את התשתית מאבק, שומנים וחלקים רופפים.
- שטוף והספג את התשתית במים.
- בטון יצוק בתבניות יש לשטוף בלחץ מים.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן לפני ביצוע האיטום.
- חוטי ברזל יש לחתוך לעומק כ 2 ס"מ מפני השטח ולבטן, התיקון יבוצע בחומרים צמנטיים
- בלתי מתכווצים כגון ספיר-610 מלט מהיר יבוש לתיקוני בטון או ספיר-620 מלט לתיקוני בטון.
- יש לבצע רולקות בפינות כ 24 ש"ל לפני עבודות האיטום.

-1-

ספירגום B-412

איך אתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



ספירגום B-412

חומר איטום ביטומני חד רכיבי מועשר בפולימרים



מפרט טכני

יישום

יש ליישם פריימר ביטומני ע"ב מים מסוג ספיר יסוד 1000 בהברשה או התזה בכמות כ-250 גר/מ"ר. זמן לייבוש הפריימר בין חצי שעה לשעה.

יישום ספירגום B-412 בהברשה/ התזה בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ בשכבה אחת. יש לערבב את החומר לפני השימוש.

במידה והחומר מיושם במספר שכבות, זמן המתנה בין השכבות בקיץ כ-6 שעות, בחורף כ-12 שעות. אחר שכבה האחרונה יש להמתין לייבוש הסופי 24 שעות לפחות, כתלות בטמפרטורה.

** ביישום בהתזה ניתן להשתמש בדיזה מס' 52 או 43

נתונים טכניים

תוצאות לעובי 3 מ"מ:

- חוזק הדבקות לבטון - 1.33 מגפ"ס
- הצטמקות בייבוש - 30% (דוג': מ-4.2 מ"מ שכבה רטובה, מתקבלת שכבה יבשה של 3 מ"מ)
- משקל סגולי 1.09 ק"ג/ליטר
- גישור על סדקים ≤ 3 מ"מ

** הבדיקות נעשו בהתאם לתקן האירופאי

צריכה

1.5 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ

אריזה

דלי 18 ק"ג

גוון: חומר משחתי שחור-חום מבריק

אחסון: יש לאחסן את המוצר באריזה מקורית וסגורה, אין לאחסן את החומר בפחים בטמפ' נמוכות מ-10°C, הגנו על החומר מפני לחות וקרני השמש.

חיי מדף: 24 חודשים, בתנאי אחסון נאותים.

ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. לאחר התקשות ע"י טרפנטין.

אזהרה

אין ליישם את החומר בטמפ' הנמוכה מ-5°C ומעל 35°C

אין ליישם את החומר על גגות או רצפות במידה וצפוי גשם ב-24 שעות הקרובות. בקירות מרתף 12 שעות.

הספירגום B-412 **אינו** מיועד ליישום על גגות בטון מוקצף (בטקל), אינו עמיד UV.

-2-

ספירגום B-412

איג'ן ככל ש'ם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים