

## ספיר ביטומן 75/25

### ביטומן מנושף לאיטום מבנים

### מפרט טכני

#### תאור המוצר:

ספיר ביטומן 75/25 הינו ביטומן מנושף בדרגת קשיות בנונית, ללא תוספת חומרים מינרלים .  
ספיר ביטומן 75/25 מיועד לאיטום גגות, יסודות, מרתפים, מקלטים, חדרים רטובים.

#### מפרט טכני:

תקן בדיקה	ערך אופייני	תכונה
D - 36	* 75	נק. התרככות - [ ° C ]
D - 5	* 25	חדירות - [ mm / 10 ]
D - 92	** 250	נק. הבזקה - [ ° C ]
	m"o 4	רקיעות

\* מותרת סטייה של 10 יחידות מהערך האופייני .

\* ערך מינימום .

#### הכנת השטח

- יש לנקות השטח לאיטום מכל חלקים רופפים, שמן, גריז, צבע, או שאריות אחרות .
- יש ליישם פריימר B-2000 לפחות 4 שעות לפני יישום ספיר ביטומן 75/25 .

-1-

ספיר ביטומן 75/25

איך אתם עושים



**אופן השימוש**

1. חמם בזהירות עד טמפ. נזילות (אין לעבור  $200^{\circ}C$ ).
2. יש להשתמש באמצעי בטיחות התואמים את השימוש באש פתוחה וחומר חם.
3. יש להימנע מחימום נקודתי.
4. יש לוודא כי החימום מתבצע גם על דופן החבית/פח ולא מהתחתית בלבד.
5. עם הגעה לטמפ. נזילות, יש לערבב החומר עד התכה מלאה וקבלת נזילות נוחה ליישום.
6. יש להעביר את חומר החם הנוזלי בזהירות למקום היישום בכלי מתאים, וליישם אותו על פי כל כללי הזהירות לפני הקירור (ניתן ליישם החומר במזיגה, פיזור, מריחה או הברשה).
7. רק לאחר התקררות הסופית של החומר, וגמר שלב האיטום, ניתן להמשיך בעבודות הבניה.
8. צורת היישום וכמות החומר למ"ר לפי תנאי השטח ו\ או המתכנן.

**אריזה**: חבית 180 ק"ג.

ההמלצות המופיעות במסמך זה נסמכות על ידע וניסיון שנצבר במשך שנים רבות. היצרן שומר לעצמו הזכות לשנות המפרטים בכל עת. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו, לתנאים הסביבתיים, ולמפרט האיטום הכולל.

-2-

ספיר ביטומן 75/25

איגוף ככל שאתם

