



# נאטצם 35

## חומר לשיקום בטון בסביבה אגרסיבית ורגילה

### מפרט טכני



#### הרכב

צמנט מיוחד, מוספים ואגרנטים מובחרים

#### צריכה

כ- 2 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ

#### אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

#### גוון

אפור

#### יישום

- יש ליישם נאטצם 35 באזור התיקון בעובי מינימלי של 10 מ"מ, ללחוץ ולהחליק בעזרת מרית.
- יש להגן על פני שטח התיקון מפני חום, קרינת שמש ישירה ורוח כשעה לאחר היישום.
- יש לדאוג שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל-5°C כ-24 שעות לאחר היישום.

#### הערה חשובה

- חוזק התחלתי בשעות הראשונות תלוי בטמפרטורת הסביבה. שינוי בטמפרטורת המים ישפיע על קצב תהליך ההתקשות.

#### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים מתאריך הייצור

#### ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

#### יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

#### תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- עמידות גבוהה לגזים, סולפטים וכימיקלים
- התנגדות גבוהה לחדירת יוני כלור
- משמש לתיקון משטחים אנכיים ואופקיים
- זמן עבידות כ- 15-20 דקות
- חוזק גבוה תוך זמן קצר
- אינו מתכווץ ואינו נסדק
- אינו קורוזיבי - ללא קלציום כלוריד
- אין צורך באשפחה
- ניתן להתזה בשיטה היבשה
- ניתן לצביעה או לחיפוי מיד עם סיום שלב הגיבוש וההתקשות הראשונית
- עובי מינימלי 10 מ"מ

#### תקנים

- מתאים לתקן ישראלי: ת"י 1920 חלק 1, ת"י 26 חלק 5
- מתאים לתקן אירופאי: BS EN 1015, EN 13412, EN196-1

#### שימושים

- תיקון ושיקום:
  - עמודים וקורות בטון
  - בטון טרומי
  - מדרכות
  - מיסעות (רמפות) וחניונים
  - מנהרות
  - צינורות ותעלות ביוב
  - מאגרי מים
  - מבנים לטיהור שפכים
- סתירת כיסי חצץ (סגרגציות)

#### הכנת השטח

- יש לנקות את פני השטח משאריות בטון וחלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר העלול להפריע להידבקות.
- במשטחים חלקים יש לבצע חספוס.
- יש לוודא שמוטות הפלדה באזור התיקון ייעטפו היטב בחומר שיקום לפני המילוי הסופי.
- יש לשטוף ולהספיג במים האזור המיועד לתיקון.
- בזמן התיקון הבטון יהיה במצב רווי ויבש פנים.

#### הכנת החומר

- יש למלא 3.6 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבל מכני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

#### הערה חשובה

- שינוי בטמפ' המים עלול להשפיע על זמן העבידות של התערובת.





# נאטצם 35

## חומר לשיקום בטון בסביבה אגרסיבית ורגילה

### מפרט טכני

נתונים טכניים (25°C)

תכונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה	CLASS R4
צמיגות	טיקטורופית		
תקופת פלסטיות	15-20 דקות		
חוזק לחיצה 3 שעות	7 מגב"ס	EN 196-1	
חוזק כפיפה 3 שעות	2 מגב"ס	EN 196-1	
חוזק לחיצה 24 שעות	17 מגב"ס	EN 196-1	
חוזק כפיפה 24 שעות	3.6 מגב"ס	EN 196-1	
חוזק לחיצה 7 יום	29.2 מגב"ס	EN 196-1	
חוזק כפיפה 7 יום	3.7 מגב"ס	EN 196-1	
חוזק לחיצה 28 יום	50.4 מגב"ס	EN 196-1	
חוזק כפיפה 28 יום	8.8 מגב"ס	EN 196-1	
הצטמקות חופשית 24 שעות	0.1 מ"מ למטר	ת"י 1920 חלק 1	
הצטמקות מרוסנת	לא נתגלו סדקים	ת"י 1920 חלק 1	
התכווצות בייבוש 28 יום	0.460 מ"מ למטר		
כושר ספיגות למים	4.3%	ת"י 26 חלק 5	
מודול אלסטיות בלחיצה	24,400 מגב"ס	EN 13412	≥20 GPa
כושר הדבקות לבטון	2.33 מגב"ס	BS EN 1015	≥2,0 N/mm <sup>2</sup>

#### אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- אין להוסיף מים מעבר לכמות הכתובה במפרט זה.

#### בטיחות

מוצר זה מכיל צמנט. במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלי ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה בריריות (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.  
יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.  
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.  
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.