

ספר 678

חומר ציבורי צמנני להגנת בטון מפני אגרסיביות

מפורט טכני



הרכב
צמנט מיוחד, מוספים וארגנטינום מובחרים

ארכיה
כ- 1.7 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ

אריזה
שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

גונו
אפור

הערה חשובה

- שינוי בטמפרטורה הנמוכה עלול להשפיע על זמן העיבודות של התערובת.

שימוש

- יש לישם ספר 678 מוכן לאזור התיקון, להחליק בעזרת מרית, למרוח מבארשת או להתיין.
- יש לישם ספר 678 בשכבה דקה 3-1 מ"מ.
- יש להגן על פני שטח התיקון מפני חום, קרינת שמש ישירה ורוח נשעה לאחר היישום.

חיי מדדי

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויישן עד 6 חודשים מתאריך הייצור

נקיון כלים

ניתן לנוקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.
ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

ירצון

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

- תיאור ותכונות
- עקרונות מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- עמידות גבוהה לסלופטים וכימיים
- התנגדות גבוהה לחדרת יוני כלור
- משמש לתיקון משטחים ארכיטקטוניים, אופקיים ותקרות
- זמן עבידות כ- 60 דקות
- אינו מתכווץ
- אינו קוורזיבי - ללא קלציטום קלוריד
- נוח לעבודה ידנית
- ניתן להזזה
- עובי מינימלי 1 מ"מ

תקנים

- נבדק לפי תקן ישראלי: ת"י 26 חלק 5
- נבדק לפי תקן אירופאי: EN 1015 , EN196-1

שימושים

▪ שימושים בטון:

- מבנים תת קרקעיים : חניונים, מנהרות, מרתפים, בורות
- עמודים וקירות
- צינורות ותעלות ביוב
- מאגרי מים
- מבנים לטיהור שפכים
- פירוי מעליות, יסודות מבנים
- תעלות מים, תעלות ביוב ומים ים
- מוצריו בטון טרומי

הכנות השיטה

- יש לנוקות את פני השיטה משאריות בטון וחלקים רופפים, שמנים, גרייז וכל גורם אחר העולם להפריע להידבקות.
- במשטחים חלקיים יש לבצע חספס.
- יש לשטוף ולהספג במים האзор המוצע לתיקון.
- בזמן התיקון הבטון יהיה במצב רווי ויבש פנים.

במידה ויש ברזל חשוף, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש לחזוב את הבטון בסביבת מוט הפלדה עד לעומק של לפחות 20 מ"מ מעבר למוט.
- יש להסיר מהמוות אבק, שמן וחלקים רופפים.
- יש לנוקות את החלודה באמצעות מטחן התזת חול או אמצעים מכניים אחרים עד לקבלת שטח פני ברזל נקיים.
- יש לישם חומר הגנה נגד קורוזיה מסוג ספר 690 בשתי שכבות לפחות, בעזרת מברשת כדי לכטוט באופן מלא את המוות שנווקה מהלוודה.

הכנות החומר

- יש למלא בין 5.0-6.0 ליטר מים בכל ערובה ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערובה בעזרת מערבל מכני במחירות סיבוב C-400 סל"ד לקבלת תערובת עמידה ואחדה.



תכונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה
חזק לחיצה 24 שעות	12 מגפ"ס	EN 196-1
חזק כפיפה 24 שעות	3.9 מגפ"ס	EN 196-1
חזק לחיצה 7 ימים	27 מגפ"ס	EN 196-1
חזק כפיפה 7 ימים	4.2 מגפ"ס	EN 196-1
חזק לחיצה 28 ימים	40 מגפ"ס	EN 196-1
חזק כפיפה 28 ימים	5 מגפ"ס	EN 196-1
כושר הדבקות לבטון	2.9 מגפ"ס	BS EN 1015
עמידות בלחץ מים	אין חדרות עד 7 אטם'	ת"י 26/5

ażhorot

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- -5°C או גבוהה מ- 35°C .
- אין להוסיר מים לתערובת שהחלла להתיבש.
- אין להוסיר מים מעבר לכמות הכתובה במפרט זה.

בטיוחות

מוצר זה מכיל צמנט. ברגע עם רטיבות הצמנט מגיבALKALITH ולבן יתכנו גירויים בעור או צריבה ברירות (לדוגמא בעיניים) ברגע עם החומר. יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלים או ספוגים בחומר מיד על מנת מגע ממושך עם העור. במקרה עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המוסף במסמך זה הינו תוצר של היכרותנו וניסיונו עם המוצרים. התוצאות המתකבות בשיטה עשוות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקרים שבahn נעשה שימוש בשיטות יישום שאין מכוסות במסמך זה, על הלקחות לבקש מידע ספציפי נוספים ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגבורו, בכל מקרה, על המידע המוסף בהසכם זה. לפני השימוש, לקחוות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחורה של מסמך זה.

