

תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- עמידות גבוהה לגזים וכימיקלים
- משמש לתיקונים אופקים ואנכים
- זמן העבדות כ 15-20 דקות
- חוזק גבוה תוך זמן קצר
- ניתן לצביעה או לחיפוי מיד עם סיום שלב הגיבוש וההתקשות הראשונית
- לא מתכווץ
- לא קורוזיבי- ללא קלציום כלוריד
- עובי לשיכבה בין 3 מ"מ ל 20 מ"מ
- ניתן לעיבוד פני שטח חלקים

שימושים

תיקונים ושיקום:

- עמודים וקורות בטון
- בטון טרומי
- צינורות בטון ותעלות ביוב
- מנהרות
- קירות תמיכה
- סתימת כיסי חצץ (סגרגציות)

הרכב:

צמנט מיוחד, מוספים ואגרנטים

הכנת השטח

לנקות משאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר מפני השטח. במשטחים חלקים יש לבצע חספוס.

לשטוף ולהספיג האזור המיועד לתיקון במים. בזמן התיקון הבטון יהיה לח ויבש פנים.

-1-

ספיר נאטצם NATCEM AC

איגוף ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



הכנת החומר

יש להכניס 5 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת המערבל מכני במהירות סיבוב כ-900 סל"ד למשך 5 דקות עד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום

- יש ליישם **נאטצם AC** מוכן לאזור התיקון, ללחוץ ולהחליק בעזרת מרית.
- יש ליישם **נאטצם AC** בשכבות, עובי השכבה לא תפחת מ 3 מ"מ ולא תעלה על 20 מ"מ
- הגן על פני שטח התיקון מפני חום, רוח חזקה וקרנה ישירה כ 1 שעה
- דאג שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל $5^{\circ}C$ כ-24 שעות אחרי היישום

נתונים טכניים (25 C°)

חוזק לחיצה לאחר 1 שעה	-	4 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 3 שעות	-	5 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 24 שעות	-	9 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 7 ימים	-	13 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 ימים	-	32 מגפ"ס

אריזה שק 25 ק"ג

צריכה 17 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ

גוון אפור

חי מדף באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים

אזהרה

מומלץ לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסכות.

-2-

ספיר נאטצם NATCEM AC

איגן ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי

