

ספיר רוק גראוט 606

מלט לשיקום ותיקון בטון דו-רכיבי, מהיר התקשות

לקבלת חוזקים גבוהים תוך זמן קצר



מפרט טכני

תיאור ותכונות

- עבידות התערובת מתאימה למילוי תבניות לביצוע יציקות אופקיות
- משמש לתיקונים משטחים אופקים
- זמן העבדות כ 20-30 דקות
- חוזק גבוה תוך זמן קצר
- לא מתכווץ
- לא קורוזיבי- ללא קלציום כלוריד
- עובי מינימלי 10 מ"מ
- שפיך

שימושים

- תיקוני משטחי בטון, רמפות
 - קיבוע מסגרות של תאי ביקורת קיימים וטבעות של צינורות ביוב ומכסים חדשים
 - יציקה סביב תאי ביקורת ושיקום שוחות בנתיבי תחבורה עם פתיחה לתנועה אחר
- 3-4 שעות

- תיקון תפרי התפשטות בגשרים

הרכב:

צמנט, חולות מובחרים ומוספים כימים.

הכנת השטח

לנקות משאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר מפני השטח. במשטחים חלקים יש לבצע חספוס.

לשטוף ולהספיג האזור המיועד לתיקון במים.

בזמן התיקון הבטון יהיה רווי ויבש פנים.

- 1 -

ספיר רוק גראוט 606

איגן ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

יינוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

ספיר רוק גראוט 606

מלט לשיקום ותיקון בטון דו-רכיבי, מהיר התקשות

לקבלת חוזקים גבוהים תוך זמן קצר



מפרט טכני

הכנת החומר

יש להכניס 2.85 ליטר חלק נזולי לכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת המערבל מכני במהירות סיבוב כ-900 סל"ד למשך 5 דקות עד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום

- יש לצקת ספיר רוק גראוט 606 לאזור התיקון בעובי מינימלי 10 מ"מ.
- הגן על פני שטח התיקון מפני חום וקרנה ישירה כ 1 שעה
- דאג שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל $5^{\circ}C$ כ-24 שעות אחרי היישום

נתונים טכניים

| | |
|---|----------------|
| תקופת פלסטיות ($25^{\circ}C$) | - 40 - 20 דקות |
| חוזק לחיצה לאחר 3 שעות ($25^{\circ}C$) | - כ 16 מגפ"ס |
| חוזק לחיצה לאחר 6 שעות ($25^{\circ}C$) | - כ 22 מגפ"ס |
| חוזק לחיצה לאחר 24 שעות ($25^{\circ}C$) | - כ 24 מגפ"ס |
| חוזק לחיצה לאחר 7 ימים ($25^{\circ}C$) | - כ 30 מגפ"ס |
| חוזק לחיצה לאחר 28 יום ($25^{\circ}C$) | - כ 42 מגפ"ס |
| הדבקות לבטון | - כ 2.0 מגפ"ס |
| PH | - 12.9 |

אריזה שק 25 ק"ג + דלי 2.85 ק"ג

צריכה כ 22 ק"ג למ"ר בעובי התיקון 10 מ"מ

גוון אפור

חי מדף באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים

אזהרה מומלץ לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסכות.

- 2 -

ספיר רוק גראוט 606

איך ככל שים



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים