



הרכב
צמנט לבן חולות מובחרים ומוספים מיוחדים.

צריכה
כ- 1.6 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ

אריזה
שק במשקל 40 ק"ג / 50 שקים במשטח

גוון
לבן

הערות חשובות

- יש לבצע אשפיה של הטיח לאחר התייבשות ראשונית ועד 24 שעות מסיום היישום.
- יש לבצע אשפיה כ- 3 ימים.
- ע"פ תקן 1555, הדבקת אריחים תבצע לאחר 14 יום מסיום עבודות הטיח.
- במפגש בין רקעים שונים, כגון בטון ובלוקים, יש להטביע רשת אינטרגלס בשכבת ההרצבה.

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים

ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

טיח צמנטי 515

טיח איכותי וחזק דוחה מים

מפרט טכני

תיאור ותכונות

- טיח לבן עשיר בפולימר דוחה מים
- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר
- שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים
- חומר זה אינו משמש כתחליף לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים
- חוזק שליפה, כפיפה ולחיצה גבוהים

תקנים

- תקן ישראלי: ת"י 1920
- תו ירוק

שימושים

- מונע מעבר מים זורמים בצורה אנכית כאשר העובי המינימום הינו 5 מ"מ מינימום
- ליישום ע"ג בטון וכל סוגי הבלוקים (לאחר יישום הרצבה צמנטית)
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני ולחדרים רטובים

תשתית

- קירות בטון ובלוק לאחר יישום הרצבה צמנטית

הכנת השטח

- יש להקפיד על המתנה של שבועיים מסיום היציקה.
- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גרזי וכל גורם אחר.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן באמצעות חומרי שיקום כגון ספיר-610 או ספיר-620, לפני ביצוע הטיח.
- יש למרוח שכבה ראשונה של הרצבה צמנטית 505 בעובי של 5-8 מ"מ בהידוק לתשתית ולהמתין לייבוש 24 שעות (ראה דף מוצר הרצבה צמנטית 505) ולבצע אשפיה.
- יש להתזיז על ההרצבה מים לפני היישום, במיוחד בתקופות של מזג אויר חם. לאחר התזת המים, יש לאפשר למשטח להתייבש כדי לא לפגוע בחוזק הדבקות הטיח.

הכנת החומר

- יש למלא בין 8 ל- 9 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 40 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבול מכאני במהירות כ-400 סל"ד.
- להמתין כ- 3 דקות ולערבב שוב לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום

- יש למרוח שכבה דקה בעזרת מאלג' תוך הידוק אל התשתית ולאחר מכן יש למלא עד העובי הרצוי (בהתאם לתקן).
- יש ליישר ולהחליק את השכבה הסופית באמצעות סרגל אלומיניום או מרית (מאלג').
- לאחר ייבוש הטיח יש לגרד בעזרת סרגל מסור.
- ליישום ממוכן יש לשפוך את תכולת השק לתוך מכונה ולכוון את מד המים לסמיכות הרצויה.





טיח צמנטי 515

טיח איכותי וחזק דוחה מים

מפרט טכני

נתונים טכניים

שיטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
ת"י 1920	גדול מ- 0.5 מגב"ס	חוזק שליפה לאחר 28 יום
ת"י 1920	גדול מ- 1.5 מגב"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 יום
ת"י 1920	גדול מ- 8 מגב"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום
ת"י 1920	90 דקות	זמן התקשות התחלתי
	1.6 ק"ג/ג ליטר	משקל מרחבי ביבש
	קטן מ-1 (ק"ג למ"ר לחצי שעה)	מקדם ספיגה נימית

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין להוסיף מים לתערובת מעבר למצוין.

כטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מוכות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.