

ספירבונד D2

דבק אקרילי D2TE עמיד במים מוכן לשימוש להדבקה דקה של אריחי קרמיקה בחדרים רטובים, מתאים לדרישות ת"י 4004 חלק 1 ולחיפויים לפי ת"י 1555 חלק 2

מפרט טכני

תיאור ותכונות:

תערובת רטובה על בסיס לטקס, מלאנים ומוספים פולימרים מיוחדים, מוכנה לשימוש, להדבקה דקה (עד 5 מ"מ). ספירבונד D2 מיועד לעבודות פנים, להדבקה על קירות ומתאים במיוחד לחדרים רטובים ומקומות לחים.

שימושים:

משמש להדבקת אריחים מסוגים שונים בחדרים רטובים ומקומות לחים. מתאים להדבקת: אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש, חרסינה וכו', על משטחי גבס, עץ, בטון, אסבסט ועוד.

תשתית:

בטון, לוחות גבס, בלוק גבס, טיח גבס, טיח ועץ.

הכנת תשתית:

יש לוודא שהתשתית להדבקה תהיה יבשה, נקייה וללא עקבות שמן, גריז, צבע, אבק וכל גורם אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה.

יישום:

- למרוח בעזרת הצד הישר של כף טייחים (מלג') שכבת דבק ספירבונד D2
- לעבור על שכבת הדבק הטרי עם הצד המשונן של מלג' בזווית של 45 מעלות
- למרוח שכבה דקה של דבק ספירבונד D2 על גב האריח
- להניח את האריח תוך לחיצה וסיבוב (טלטול) עד לקבלת מגע מלא בין האריח לדבק
- להשאיר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת האדריכל.

נתונים טכניים:

תוצאות	תכונות
85%	מוצקים
1.56 ק"ג/ממ"ק	משקל סגולי
30 דקות	זמן חופשי
גדול מ- 1.5 מגפ"ס	חוזק ראשוני של הידבקות בגזירה
גדול מ- 1.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות לאחר בלייה בחום
0.56 מגפ"ס	זמן חופשי חוזק הידבקות במתיחה לאחר 30 דקות
0.23 מ"מ	החלקה
0.62 מגפ"ס	חוזק הידבקות בגזירה לאחר טבילה במים

איך כנ"ל שלם



ספירבונד D2

דבק אקרילי D2TE עמיד במים מוכן לשימוש להדבקה דקה של אריחי קרמיקה בחדרים רטובים, מתאים לדרישות ת"י 4004 חלק 1 ולחיפויים לפי ת"י 1555 חלק 2

מפרט טכני

צריכה:

1.6 ק"ג לכל מ"ר בשכבה של 1 מ"מ

אריזה:

דלי פלסטיק 25 ק"ג

גוון:

בז' בהיר

אחסון:

יש לאחסן את המוצר באריזה מקורית במקום מוצל ויבש עד 6 חודשים מתאריך הייצור.

ניקוי:

יש לנקות כלים וידיים כל עוד התערובת לא יבשה.

אזהרה:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 30°C.
- בטמפ' נמוכות זמן התייבשות של הדבק ארוך יותר
- טמפ' של הסביבה משפיעה על זמן ההתייבשות

איג'ן סכנ' שלם

