

ספיר טיח צמנטי לבן

טיח איכותי חזק ולבן דוחה מים על גבי תשתית בטון או בלוק

עומד בדרישות תקן 1920



מפרט טכני

תכונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר
- שומר על תכונותיו בתנאים תרמים קיצוניים
- חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים
- חוזק שליפה גבוה

טיח לבן כחומר איטום

- טיח לבן עשיר בפולימר דוחה מים.
- מונע מעבר מים זורמים בצורה אנכית כאשר העובי המיושם הינו 5 מ"מ מינימום.
- חומר זה אינו משמש כתחליף לטיח הידרואלי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

הרכב

צמנט לבן חולות מובחרים ומוספים מיוחדים

שימושים עיקריים

- טיח ליישום ע"ג בטון וכל סוגי הבלוקים
- מתאים לחדרים רטובים
- משמש כשכבת טיח מוכנה לצבע

הכנת התשתית

- יש להקפיד על שבועיים מסיום היציקה.
- ניקוי התשתית מאבק, יש לסלק שכבות רופפות.
- אין להשאיר כתמי שמן וסולר.
- יש לשטוף את הקיר לפני היישום.

-1-

ספיר טיח צמנטי לבן

איגן ככל שאתם



ספיר טיח צמנטי לבן

טיח איכותי חזק ולבן דוחה מים על גבי תשתית בטון או בלוק

עומד בדרישות תקן 1920



מפרט טכני

אופן היישום

- יש לערבב שק 40 ק"ג עם כ- 8 ליטר מים לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין 3 דקות ולערבב שנית.
- על גבי בטון חלק יש למרוח שכבה של 5 מ"מ בעזרת מלאג' משונן ולמחרת להוסיף חומר להגיע לעובי הרצוי.
- ליישום ממוכן יש לשפוך את תכולת השק לתוך מכונה ולכוון את מד המים לסמיכות הרצויה.

הערות ואזהרות

- יש לאשפר את החומר עד 24 שעות מסיום היישום.
- יש להמשיך בתהליך עד שלושה ימים.
- אין לחדש חומר שהתייבש ע"י הוספת מים.
- טמפ' עבודה: 5°C - 35°C.

גוון : לבן

אריזה : שק נייר במשקל 40 ק"ג , 50 שקים במשטח

נתונים טכניים

1.6	משקל מרחבי ביבש ק"ג/ליטר
90	בדקות OPEN TIME
גדול מ-1.9	חוזק לאחר 28 יום כפיפה מגפ"ס
גדול מ-8	חוזק לאחר 28 יום לחיצה מגפ"ס
גדול מ-0.5	חוזק לאחר 28 יום שליפה מגפ"ס
8 ליטר לשק	מנת מים

אחריות: אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו עפ"י הוראות המפעל

-2-

ספיר טיח צמנטי לבן

איג' ככל ש'ם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

יינוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים