



# ספיר 630

## גראוט צמנטי שפיך בלתי מתכווץ ומעכב קורוזיה

### מפרט טכני



#### תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- חוזק התחלתי וחוזק סופי גבוה במיוחד
- זמן עבדות כ- 45 דקות ב- 25°C
- אינו מתכווץ
- אטום למים, מעכב קורוזיה בברזל זיון
- ניתן להוסיף אגרגטים
- אינו קורוזיבי- ללא קלציום כלוריד
- בעל עבדות נהדרת
- העדר הפרשת מים

#### תקנים

- מתאים לתקן ישראלי: ת"י 1920 חלק 1; ת"י 26 חלק 5
- מתאים לתקן אירופאי: BS EN 1015, EN 13412, EN196-1, EN 1504-3 R4

#### שימושים

תיקוני בטון:

- מילוי סדקים, חללים וכיסים בסלעים ובבטון
- עיגון מכונות ופלטות
- צינורות ותעלות ביוב
- תיקון עמודים ופריקסטים
- מילוי חללים בבטון וסביב צינורות חודרים
- לשימושים מיוחדים יש להיוועץ במחלקה הטכנית של א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה

#### תשתית

- בטון

#### הכנת השטח

- יש לנקות את פני השטח משאריות בטון וחלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר העלול להפריע להידבקות.
- יש לשטוף ולהספיג במים האזור המיועד לתיקון.
- בזמן התיקון הבטון יהיה במצב לח ואינו רווי במים.

#### במידה ויש ברזל חשוף, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש לחצוב את הבטון בסביבת מוט הפלדה עד לעומק של לפחות 20 מ"מ מעבר למוט.
- יש להסיר מהמוטות אבק, שמן וחלקים רופפים.
- יש לנקות את החלודה באמצעות התזת חול או אמצעים מכאניים אחרים עד לקבלת שטח פני ברזל נקיים.
- יש ליישם חומר הגנה נגד קורוזיה מסוג ספיר 630 בשתי שכבות לפחות, בעזרת מברשת כדי לכסות באופן מלא את המוטות שנוקו מחלודה.

#### הרכב

צמנט, מוספים כימיים ומעכב קורוזיה.

#### צריכה

שק במשקל 25 ק"ג ממלא נפח כ- 12.5 ליטר

#### אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

#### גוון

אפור

#### הכנת החומר

- יש למלא כ- 3 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבול מכני במהירות סיבוב כ- 400 סל"ד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.
- יש להוסיף מים נקיים בלבד.
- יש להשתמש במיקסר גדול מספיק כדי לאפשר יישום רצוף של כל הכמות לפני שמתחילה ההתקשרות.

#### הערה חשובה

- רצוי לבדוק טמפ' וסמיכות החומר כדי לקבוע כמות מים מדויקת.

#### יישום

- אם היישום מיועד להיות מתחת לקונסטרוקציה- יש לעשות בה קדחים לשחרור אוויר.
- בעבודה עם תבניות עץ או חומר סופג אחר, יש לצפות את התבנית בשמן תבניות למניעת הדבקות הגראוט לתבניות ואיבוד מים.
- יש לתכנן את התבניות כך שיאפשרו מילוי רציף ומהיר.
- טמפרטורת התערובת בזמן היישום צריכה להיות מ- 10°C עד 25°C.
- השתמש במוט כדי למלא את כל המרווחים וכדי לעזור לבועות אוויר להשתחרר.
- אין להשתמש בויבראטור כדי למנוע הפרדה של מים.

#### הערה חשובה

- חוזק התחלתי בשעות הראשונות תלוי בטמפרטורת הסביבה. שינוי בטמפרטורת המים ישפיע על קצב תהליך ההתקשות.
- אינו מתאים ליישום במילוי תבניות פתוחות.



# ספיר 630

## גראוט צמנטי שפיך בלתי מתכווץ ומעכב קורוזיה

### מפרט טכני

#### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים.

#### ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.

#### יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

#### נתונים טכניים (25°C)

תכונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה
צמיגות	נוזלית	
תקופת פלסטיות	50-60 דקות	
חוזק לחיצה 24 שעות	40 מגב"ס	EN 196-1
חוזק כפיפה 24 שעות	7.2 מגב"ס	EN 196-1
חוזק לחיצה 7 יום	73 מגב"ס	EN 196-1
חוזק כפיפה 7 יום	8.8 מגב"ס	EN 196-1
חוזק לחיצה 28 יום	88 מגב"ס	EN 1504-3 R4
חוזק כפיפה 28 יום	9.3 מגב"ס	EN 196-1
הצטמקות חופשית 24 שעות	0.2 מ"מ	לפי ת"י 1920 חלק 1
הצטמקות מרוסנת	לא נתגלו סדקים	לפי ת"י 1920 חלק 1
כושר ספיגות למים	2.35%	לפי ת"י 26 חלק 5
מודול אלסטיות בלחיצה	34,500 מגב"ס	EN 13412
כושר הדבקות לבטון	2.83 מגב"ס	BS EN 1015
PH	12.9	

#### אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש או מעבר לכמות הכתובה במפרט זה.
- יש להכין כמות לעבודה במשך 20 דקות
- אין ליישם על משטחים קפואים.

#### בטיחות

מוצר זה מכיל צמנט. במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאליט ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה בריריות (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר. יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.