



טיח רב תכליתי 555

טיח מיישר, מתאים לציפויים קשיחים

מפרט טכני

תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- נושם, מאפשר מעבר אדי מים
- מתאים לדרישות פיקוד העורף ליישום כטיח לממ"ד
- לשימוש חיצוני - למרפסות, עמודים, בליטות, זיזים וכדומה
- מתאים לציפויים קשיחים
- מתאים לבריכות שחיה

שימושים

- יישור קירות במגוון תשתיות צמנטיות
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- שכבת יסוד ומגן במערכת טיח תרמי לממ"ד

תקנים

- תקן ישראלי:
- ת"י 1920 חלק 1
- תו ירוק

תשתית

- בטון
- בלוקי בטון איטונג ועוד

הכנת השטח

- יש להקפיד על המתנה של שבועיים מסיום היציקה.
- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן באמצעות חומרי שיקום כגון ספיר-610 או ספיר-620, לפני ביצוע הטיח.
- יש למרוח שכבה ראשונה של ספיר הרבצה צמנטית בעובי של 5-8 מ"מ בהידוק לתשתית ולהמתין לייבוש 24 שעות (ראה דף מוצר הרבצה צמנטית 505) ולבצע אשפרה.
- יש להתיז על ההרבצה מים לפני היישום, במיוחד בתקופות של מזג אויר חם. לאחר התזת המים, יש לאפשר למשטח להתייבש כדי לא לפגוע בחוזק הדבקות הטיח.

הכנת החומר

- יש למלא בין 8 ל- 9 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 40 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבל מכני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד.
- להמתין כ- 3 דקות ולערבב שוב לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום

- יש למרוח שכבה דקה בעזרת מאלג' תוך הידוק אל התשתית ולאחר מכן יש למלא עד העובי הרצוי (בהתאם לתקן).
- יש ליישר ולהחליק את השכבה הסופית באמצעות סרגל אלומיניום או מרית (מאלג').
- לאחר ייבוש הטיח יש לגרד בעזרת סרגל מסור.
- ליישום ממוכן יש לשפוך את תכולת השק לתוך מכונה ולכוון את מד המים לסמיכות הרצויה.



הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

צריכה

כ- 1.6 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ

אריזה

שק רב שכבתי במשקל 40 ק"ג / 50 שקים במשטח

גוון

אפור

הערות חשובות

- יש לבצע אשפרה של הטיח לאחר התייבשות ראשונית ועד 24 שעות מסיום היישום.
- יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים.
- ע"פ תקן 1555, הדבקות אריחים תבצע לאחר 14 יום מסיום עבודות הטיח.
- במפגש בין רקעים שונים, כגון בטון ובלוקים, יש להטביע רשת אינטרגלס בשכבת ההרבצה.
- כאשר מיישמים טיח רב תכליתי 555 כשכבת מגן על טיח תרמי, יש להמתין לפחות 72 שעות מגמר יישום הטיח התרמי. עובי השכבה בעודה רטובה יהיה לפחות 5 מ"מ.
- להחלקת שכבת טיח רב תכליתי 555, יש ליישם שכבת גמר מסוג שליכט בגר.

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים

ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל





טיח רב תכליתי 555

טיח מיישר, מתאים לציפויים קשיחים

מפרט טכני

נתונים טכניים

שיטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
ת"י 1920	גדול מ- 1.2 מגב"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 יום
ת"י 1920	גדול מ- 5 מגב"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום
ת"י 1920	גדול מ- 0.7 מגב"ס	חוזק הדבקות המערכת לבטון לאחר 28 יום
	קטן מ- 0.5 מ"מ למטר	הצטמקות חופשית
	כ- 1.6 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- טיח רב תכליתי 555 במרחב מוגן - יש ליישם על-פי הוראות עדכניות של פיקוד העורף.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.