



ספיר מסטיק אקרילי

מסטיק אקרילי חד רכיבי עמיד במים ומזג אוויר

מפרט טכני



תיאור ותכונות

- מסטיק אקרילי חד רכיבי קל ונוח ליישום
- עמיד בתנאי מזג האוויר, נותר גמיש זמן רב, ניתן לצביעה
- אינו משפיע על משטח היישום

תקנים

- נבדק לפי תקן אירופאי: DIN 53479 ; ASTM D 412 C

שימושים

- חומר מילוי מתפשט בין רכיבי מבנה טרומיים
- להרכבת רכיבי עץ, PVC, ברזל, והרכבות אלומיניום
- חיבורים באבן, עץ, בטון, טיח, לבנים וכדומה
- איטום בין משקופי דלתות וחלונות למבני בטון
- מריחת סיכות אבן (שיטת ברנוביץ')

תשתית

- בטון
- מתכת
- אבן
- עץ
- PVC
- לבנים
- דלתות
- משקופים ועוד

הכנת השטח

- המצע המיועד למילוי חייב להיות נקי, יבש, יציב, ללא אבק ושומן.
- עמידות בטמפרטורה: $+80^{\circ}\text{C} \div -10^{\circ}\text{C}$

יישום

- בשימוש בדלי ניתן ליישם באמצעות שפכטל על התשתית חומר בכמות עודפת, ולנקות את עודף החומר בעת ביצוע החיבור כדי להבטיח איטום מלא.
- בשימוש בשפופרת, יש למלא את החלל בכמות עודפת, ולנקות את עודף החומר בעת ביצוע החיבור.

הערה חשובה

- ייבוש 2-8 שעות בהתאם לתנאי הסביבה.

הרכב

מסטיק אקרילי חד רכיבי.

צריכה

משתנה בהתאם לשימוש

אריזה

- דלי במשקל 25 ק"ג / 36 במשטח
- שפופרת 280 מ"ל / 24 בקרטון

גוון

לבן

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים מתאריך הייצור.

ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.

יצרן

SelSil - טורקיה



ספיר מסטיק אקרילי

מסטיק אקרילי חד רכיבי עמיד במים ומזג אויר

מפרט טכני

נתונים טכניים (25°C)

שיטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
DIN 53479	1,65±0.03 גרם/סמ"ק	משקל סגולי
	15-60 דקות	זמן ייבוש למגע
	2 מ"מ/24 שעות	קצב הקשחה
	29%	התכווצות נפחית
	18%	איבוד משקל
ASTM D 412 C	≤ 0.1 מגפ"ס	חוזק מתיחה בשבירה
ASTM D 412 C	≤ 100%	התארכות בשבירה
ASTM D 412 C	≤ 0.2 מגפ"ס	מודול 100% התארכות

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 35°C.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.