



# דייס צמנטי לברגי סלע

## חומר צמנטי לעיגון ברגי סלע בהזרקה

### מפרט טכני



#### הרכב

צמנט, חול קוורץ ומוספים.

#### צריכה

שק 25 ק"ג נותן כ- 12.5 ליטר חומר לדיוס

#### אריזה

שק רב שכבתי במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

#### גוון

אפור

#### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים.

#### ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

#### יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

#### תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- תערובת מינרלית לעיגון ברגי סלע בחוזקים גבוהים
- טיקסוטרופי - משמש לתיקונים אופקיים, אנכיים ומעל הראש
- חוזק מוקדם גבוה
- זמן עבדות כ- 90-120 דקות
- הפרשת מים נמוכה
- אינו קורוזיבי- ללא קלציום כלוריד

#### שימושים

- עיגון ברגי סלע
- מילוי חללים וסדקים בסלעים, בטון ואבן

#### תשתית

- בטון

#### הכנת החומר

- יש למלא 4.44 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר
- תוך כדי ערבוב בעזרת מערבול מכני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד
- כ- 5 דקות לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

#### הערה חשובה

- שינוי בטמפ' המים עלול להשפיע על זמן העבדות של התערובת.

#### יישום

- יש להשתמש בצידוד מכאני ייעודי לדיוס.



# דייס צמנטי לברגי סלע

## חומר צמנטי לעיגון ברגי סלע בהזרקה

### מפרט טכני

נתונים טכניים (25°C)

תוצאות הבדיקה	תכונה
2.2 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי
13	PH
כ- 46 מגב"ס	חוזק לחיצה לאחר 7 יום (25°C, 65% לחות)
כ- 65 מגב"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום (25°C, 65% לחות)

#### אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 35°C.
- אין להוסיף מים מעבר לכמות הכתובה במפרט זה.

#### בטיחות

מוצר זה מכיל צמנט. במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלי ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה בריריות (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.  
יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.  
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.  
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.