

ספיר EP-W

פריימר אפוקסי דו רכיבי לשכבת יסוד לפני חומרים

פוליאוריתניים ואפוקסיים

מפרט טכני



תיאור ותכונות

ספיר EP-W פריימר אפוקסי דו רכיבי לשכבת יסוד לפני חומרים פוליאוריתניים ואפוקסיים
ספיר EP-W ניתן ליישום באמצעות מברשת או ברולר.
ספיר EP-W ניתן ליישום במשטחים אנכיים ואופקיים.
ספיר EP-W ניתן ליישום במשטחים יבשים ולחים.
ספיר EP-W מאופיין בעמידות גבוהה בלחץ מים שלילי.

הרכב

שרף אפוקסי ואמולסיה מימיית.

שימושים

שכבת יסוד לחומרים על בסיס פוליאורטני (PU-B , PU-W)
שכבת יסוד לחומרים על בסיס פוליאורטני לאיטום תפרים (ספירטאן 230)
שכבת הדבקה בין בטון ישן לחדש.

תשתית

בטון, טיח, קרמיקה, מתכת, אסבסט ואיסכורית

הכנת שטח ויישום

שטח היישום יהיה נקי ויציב, במידת הצורך יש לבצע תיקונים נדרשים.
יש לערבב את שני הרכיבים בעזרת מערבול חשמלי ולהוסיף 10%-30% מים נקיים (לפי לחות התשתית).
יש ליישם את החומר בשכבה אחת או יותר (לפי הצורך).
זמן ייבוש בין השכבות לפחות 12 שעות (חובה ליישם כל שכבה נוספת תוך 48 שעות מהשכבה אחרונה).

צריכה

150-200 גר'מ"ר

נתונים טכניים

זמן עבודה לאחר ערבוב - 1-1.5 שעות
חוזק הדבקות לבטון - עד 3 מגפ"ס
צפיפות - 1 גר' / סמ"ק
טמפרטורות היישום - מ 5 c° עד 35 c°

איך אתם עובדים?

-1-

EP-W



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9 150 190 | פקס: 08-9240091
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482
ייעוץ טכני: 08-9 150 190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי

חומרי איטום ודבקים

גוון:

שקוף (לבן תוך כדאי ערבוב)

אריזה:

פחים (חלק A + חלק B) 3+1 ק"ג

אחסון

יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום יבש ומוצל עד 12 חודשים לאחר היצור.

ניקוי

ניתן לנקות כלים בקסילול כל עוד החומר לא התייבש.

אזהרה

יש לעבוד במקום מאוורר. יש לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסיכה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

איגן ככל שאתם



-2-

EP-W

איגן ככל שאתם

