

תיאור ותכונות

בעל מודול אלסטיות נמוך.
תערובת גמישה מאוד היוצרת לאחר התקשורת שכבה אטומה למים ועמידה בכל סוגי מזג האוויר.
משמש להדבקת אריחי גרניט פורצלן, אבן טבעית, שיש, כורכרית ועוד על קירות ורצפות.
מיועד להדבקת אריחים מכל הסוגים בבריכות שחיה, הדבקת אריחים חדשים על ישנים, הדבקת אריחים על לוחות גבס ועוד.
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני בקירות ורצפות הבניין.

הרכב: תערובת המבוססת על צמנט ומוספים כימיים מיוחדים ומעולים

תשתית: מתאים ליישום ע"ג בטון, טיח, בלוקי בטון, איטונג (יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית/טייח מיישר)

** במקרה של הדבקה על ריצוף קיים יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של א.צ. שיווק.

הערה:

בכל מקרה של מעבר ביצועי משיטת הקשירה ("שיטה רטובה") לשימוש בשיטת ההדבקה ללא עיגון חובה להתייעץ עם מתכנני המבנה ולקבל אישור בגין תכונות הדבק הנדרשות (מודול אלסטיות ואדהזיה) בגין יישום תפרי התפשטות אנכיים ואופקיים והנחיות נוספות נדרשות.

הוראות השימוש:

- נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- אין להרטיב את האריחים לפני השימוש, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה.
- לתוצאות מעולות מומלץ לבצע התזת מים בלחץ גבוה במיוחד (מעל 150 אט"מ). הניקוי יוריד שכבה דקה של צמנט ו/או שאריות לכלוך דבוקות עד לחשיפת קצות האגרגטים בגוף הבטון
- ערבב בעזרת מערבל מכני את כל תכולת השק (25 ק"ג) "ספירבונד 235" עם כ-4.5 ליטר מים, המתן כ-10 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח על התשתית שכבה של "ספירבונד 235" ולאחר מכן עבור עם הצד המשונן של המאלג'וסרק בזווית של 45°.
- הדבק את האריח על שכבת הדבק והבא אותו למקומו על ידי הזזה ולחיצה עד קבלת מגע מלא בין האריח לדבק והגעה למיקום הרצוי.
- השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ בתוך המבנה ו-4 מ"מ מחוץ למבנה לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישות האדריכל. פוגות יש למלא לאחר 48 שעות לפחות ב"רובה-PCI".

איתן כחל שלם

-1-
ספירבונד 235



נתונים טכניים:

מודול אלסטיות ממוצע 637 נ' למ"מ .
חוזק בכפיפה – 2.5 מגפ"ס .
משך עבודה שימושי – עד 3 שעות .
חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום לא יקטן מ- 1 מגפ"ס .
משך זמן חופשי - 30 דקות.

צריכה: כ- 1.5 ק"ג למ"ר בעובי של 1 מ"מ.

אריזה: שקי נייר במשקל 25 ק"ג.

הערות

יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה .
בדיקת כיוסי – יש לוודא כי הדבק מכסה לפחות 85% משטח האריח .
יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות .
לפני מילוי המיסקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האבן. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

ניקוי: ניתן לנקות כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה.

אחסון: יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום מוצל ויבש עד 6 חודשים מתאריך ייצורו.

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5° c וגבוהה מ- 35° c (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה).
- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום (אין לבצע הדבקה בחוץ עם צפוי גשם).
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- חובה למרוח דבק על התשתית וגם על גב האריח, במיוחד כאשר מדובר על אריחים שאינם סופגים, אריחים גדולים הממוצע או אריחים שגודלם עולה על 20x20 ס"מ , אריחים כבדים, הדבקת ריצוף חדש על קיים, חיפויים חיצוניים לבניין.

-2-

ספירבונד 235

איך אתם עושים



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

איגן ככל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים