



ספיר ביטומן 75/25

ביטומן מנושף לאיטום מבנים

מפרט טכני



הרכב
ביטומן מנושף

צריכה
כ- 1.5 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ

אריזה
חבית במשקל 180 ק"ג / 4 חביות במשטח

גוון
שחור

חיי מדף
באריזה מקורית סגורה במקום מקורה יובש עד 12 חודשים.

ניקיון כלים
ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.

יצרן
Bituline - יוון

תיאור ותכונות

- ביטומן מנושף בדרגת קשיות בנונית
- ללא תוספת חומרים מינרליים

תקנים

- נבדק לפי תקן אירופאי: EN 1426 , EN 1427

שימושים

- איטום מבנים ומצעים:
 - גגות
 - יסודות
 - מרתפים
 - מקלטים
 - חדרים רטובים

הכנת השטח

- יש לנקות השטח לאיטום מכל חלקים רופפים, שמן, גריז, צבע, או שאריות אחרות.
- יש ליישם פריימר ביטומני על בסיס סולוונט לפחות 4 שעות לפני יישום החומר.

הכנת החומר

- מוכן לשימוש לאחר חימום.

יישום

- יש לחמם בזהירות עד טמפ' נזילות (אין לעבור 200°C).
- יש להשתמש באמצעי בטיחות התואמים את השימוש באש פתוחה וחומר חם.
- יש להימנע מחימום נקודתי.
- יש לוודא כי החימום מתבצע גם על דופן החבית/פח ולא מהתחתית בלבד.
- עם הגעה לטמפרטורת נזילות, יש לערבב החומר עד התכה מלאה וקבלת נזילות נוחה ליישום.
- יש להעביר את החומר החם הנוזלי בזהירות למקום היישום בכלי מתאים וליישם אותו על פי כל כללי הזהירות לפני הקירור (ניתן ליישם החומר במזיגה, פיזור, מריחה או הברשה).
- רק לאחר התקררות סופית של החומר וגמר שלב האיטום, ניתן להמשיך בעבודות הבניה.
- צורת היישום וכמות החומר למ"ר לפי תנאי השטח ו/או המתכנן.
- מומלץ בין השכבות להשתמש ברשת זכוכית (פיברגלס).



ספיר ביטומן 75/25

ביטומן מנושף לאיטום מבנים

מפרט טכני

נתונים טכניים

שטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
EN 1427	* 75°C	נקודת התרככות (°C)
	* 100°C	נקודת הבזקה (°C)
EN 1426	* 25	חדירות (mm/10)
	4 ס"מ	רקיעות

* מותרת סטייה של 10 יחידות מהערך האופייני.

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 35°C.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מוכרות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.