

ספיר שליכט בגר

שכבה צמנטית עדינה להחלקת תשתית טיח צמנטי ו/או בטון.

מיועד לעובי של עד 4 מ"מ.



מפרט טכני

תיאור ותכונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר
- שומר על תכונותיו בתנאים תרמים קיצוניים.

הרכב צמנט מיוחד, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים.

שימושים עיקריים

- החלקת קירות בטון פנימיים.
- החלקת טיח צמנט פנימי.
- החלקת קירות פנים בממ"ד.

הכנת התשתית

- ניקוי ושטיפת התשתית מאבק, יש לסלק שכבות רופפות.
- אין להשאיר כתמי שמן וסולר.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבת הבגר.
- סוגי התשתית המתאימים הינם בטון, טיח תיקני וכל סוגי הבלוקים.
- ע"ג בלוק לבצע בשתי שכבות.

הוראות הכנה

- ערבול שק 25 ק"ג בגר עם 8-9 ליטר מים.
- ערבול עם מערבול מכני עד קבלת תערובת הומוגנית.

-1-

ספיר שליכט בגר

איגן ככל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים

ספיר שליכט בגר

שכבה צמנטית עדינה להחלקת תשתית טיח צמנטי ו/או בטון.

מיועד לעובי של עד 4 מ"מ.



מפרט טכני

הוראות יישום

- יש למרוח שכבה דקה של בגר בעזרת כף טייחים ע"ג התשתית עד לכיסוי השטח.
- יש למרוח שכבה דקה נוספת לאחר יבוש השכבה הראשונה, להחליק לרמת גימור סופי בעזרת ספוג לח.
- החומר ניתן לליטוש בעזרת ניר לטש לאחר היישום.
- טמ"פ עבודה 5-35°C

נתונים טכניים

משקל מרחבי ביבש	1.05 ק"ג/ליטר
תצרוכת אופיינית משק	כ 23 מ"ר בעובי 1 מ"מ
משך העבידות החומר	90-110 דקות
חוזק כפיפה לאחר 28 יום	1.6 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	2.6 מגפ"ס
חוזק שליפה לאחר 28 יום	0.2 מגפ"ס

אחסון

יש לאחסן במקום מוצל ויבש עד 6 חודש

גוון: לבן

אריזה: שק 25 ק"ג.

-2-

ספיר שליכט בגר

איגן ככל שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים