



תיאור ותכונות

אפוקסי דו רכיבי בצמיגות תיקסטרופית לתיקונים והדבקה במשטחי בטון יבשים. החומר מתאים ליישום בעוביים שונים.

- צמיגות משחתית. ניתן ליישום אופקי, אנכי ומעל הראש
- לא שביר, מודול אלסטיות נמוך
- עמיד בפני חומרים אגרסיביים וכימיקלים
- משמש כתשתית נאותה לציפוי אפוקסי
- מתאים להשחזה מכנית
- אטום למים.

שימושים

- תיקוני שברים בבטון
- הדבקה בין בטון לבטון
- הדבקה וקשירה של מתכת לבטון
- עיגון מוטות פלדה
- מלוי חורים וסדקים

הכנת החומר

יש לערבב את שני רכיבי החומר ביחסי 2:1 ע"י מערבול חשמלי עד לקבלת תערובת אחידה.

אופן השימוש

- גיל הבטון לאחר היציקה 28 יום לפחות
- להכין את פני הבטון היבש לבטל בליטות בהשחזה
- להסיר כל חומר מפריד או חלש
- יש ליישם את החומר לפי הצורך

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש 9 חודשים.

ניקיון כלים

ע"י מדלל אורגני כגון קסילול / טולואול או אחרים, ידיים ניתן לנקות במים וסבון.

גוון אפור

אריזה ערכה דו רכיבית במשקל 6 ק"ג
בסיס 3.9 ק"ג / מקשה 2.1 ק"ג



נתונים טכניים

תכונה	תוצאות הבדיקה
סוג חומר	משחה
משקל מרחבי	1.8 ק"ג/ ליטר
משך פלסטיות (25° c)	30 דקות
חוזק לחיצה לאחר 24 שעות	כ- 60 מגב"ס
חוזק לחיצה לאחר 7 ימים	כ- 85 מגב"ס
חוזק כפיפה לאחר 24 שעות	כ- 30 מגב"ס
חוזק כפיפה לאחר 7 ימים	כ- 42 מגב"ס
מודול אלסטיות בכפיפה	7630 מגב"ס
הדבקות לבטון	גבוהה מ 3.5 מגב"ס (שבר בבטון)
הדבקות למתכת	גבוהה מ 4 מגב"ס
הקשיה לשיוף (25° c)	16 שעות
פלמור סופי	7 ימים

בטיחות

החומר נמצא בשימוש רגיל ואינו מסוכן לבריאות. למרות זאת, מומלץ לאוורר את המקום בו מתבצעת העבודה. אם החומר נמרץ על הידיים, יש לרחוץ אותם במים וסבון עוד בהיותו טרי. במקרה ונכנס החומר לעיניים יש לשטוף אותם בכמות גדולה של מים ולפנות לרופא. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.