ספיר פרוטקשן Protection

יריעת HDPE לניקוז והגנה עם בד גיאוטכני (במשקל 150 גר')

מפרט טכני

תיאור ותכונות
- יריעה המונעת חלחול וחדירת מי תהום למבנה דרך יסודות הבטון
- מחליפה בטון רזה ובכך חוסכת זמן עבודה (התקשות הבטון הרזה)
- יישום מהיר ופשוט ביותר, בעלת עמידות גבוה בלחץ, נגיפה, קריעה ושחיקה

שימושים
- מגן מכאני על מערכת האיטום תת קרקעי בקירות
- לניקוז והגנה על מערכות איטום, מרפסות וגגות

הכנת השטח
- ניקוז תשתית רצפת מרתף
- יש להכשיר את הקרקע ע"י פילוס והידוק
- לחתוך את היריעה לאורך המתאים
- כוון אורך היריעה מהאזור הגבוה לאזור הנמוך (או להפך).

יישום
- החפיפה בין היריעות תהיה כאשר היריעה התחתונה בכוון זרימת המים.
- יש להניח את היריעה עם הכפתורים כלפי הקרקע.
- חפיפה מינימאלית בין היריעות 15 ס"מ עד 20 ס"מ.
- לפני הנחת רשת הזיון יש למקם שומרי מרחק (בזהירות לא לפגוע ביריעה).
- לפני יציקת הבטון יש לוודא שהיריעות לא זזו, החפיפה נשמרה ושומרי המרחק יציבים.

הרכב
פוליאתילן (Polyethylene).

צריכה
גליל - אורך כיסוי 20 מטר

אריזה

סוג	עובי	אורך (כמות)	משטח
יריעה	± 0.5 מ"מ	20 מטר / 2 מ"ר	12 גלילים
כפתור	גובה 7.5 מ"מ	1860 ל- מ"ר	

גוון
חום / שחור

חיי מדף
שנה אחת, תחת תנאים נאותים.

תנאי אחסון
- על היריעות להיות מאוחסנות בגלילים ארוזים בקרטון במקום יבש ומאוורר היטב.
- אין להניח יותר מ-5 שורות לגובה תוך כדי אחסון והעברה.
- יש להימנע מאור שמש ישיר ומחום.
- יש לשמור בטמפרטורה שלא תעלה על 45°c.
- יש להימנע ממגע עם חומצות, בסיסים, שמנים וממסים אורגניים.

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה, הבונים 13 ת.ד. 1300, קרית גת, 8211202
טל. 08-9150190 פקס. 08-9240091 www.azmarketing.co.il

תאריך עדכון: 05/07/2017

נתונים טכניים

תכונה	יחידה	ספיר פרוטקשן עם בד 400	ספיר פרוטקשן עם בד 500	ספיר פרוטקשן עם בד 600	ספיר פרוטקשן עם בד 1000
שְׂרָף		HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
צֶבַע		שחור	שחור	שחור	שחור
משקל שטח	g/m	400	500	600	1000
גובה גומה	mm	8	8	8	8
מרווח גומה	Pcs/m	1860	1860	1860	1860
פער אוויר בין גומה	l/m	5.3	5.3	5.3	5.3
חוזק לחיצה	KN/m	110	160	240	<500
כושר ניקוז	l/ms	2.1	2.1	2.1	2.1
חוזק מתיחה (MD)	KN/m	4.4	4.8	5.8	7.9
חוזק מתיחה (CMD)	KN/m	4.8	5.2	6.2	10.9
מאפייני הבד					
מבנה					Needle Punch
סוג					PEP Filament
משקל					150 גר'
צבע					לבן

<u>אחריות</u>

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

* משווק ע"י א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה
* יש להתעדכן במלאי לפני רכישת המוצר