



Nafuflex Profi Tech 1 (נאפובלקס פרובי טק 1)

חומר איטום ביטומני חד רכיבי מועשר בפולימרים

מפרט טכני



הרכב

משחה חד-רכיבית מכילה פולימרים באמולסיה ביטומנית.

צרכיה

כ- 1.3 ליטר חומר למ"ר בעובי שכבה יבשה 1 מ"מ

ארזה

דלי במשקל 30 ליטר / 12 דליים במשטח

גונו

שחור

שימוש

- בשימוש חומר במריחת יש למרוח פריימר (נאפובלקס פרוביtek 1 מדולב במים ביחס 1:10:1 בנפח).
- במקרה של תשתיות סופגנות או חלשות ישנה שימוש בפריימר מסג'ו נאפובלקס ZIP.
- יש לישם חומר במריחת בעזרת מברשות או כף ידיים.
- בשימוש חומר בהתחז אין צורך בפריימר (אלא אם יש דרישת לכך).
- יש לישם את חומר האיטום בהתחז באמצעות אירלס.
- יש להגן על שכבת נאפובלקס פרוביtek 1, לאחר שהתייבשה, ע"י לחות קלקר או ירידות ניקוז והגנה.
- אין לכסות את חומר האיטום עד להתקשות מוחלטת.
- במקרה של תיקונים או המשך עבודה יש לבצע שכבה נוספת על שכבת חומר יבשה ונקייה.
- זמן ייבוש החומר - עד 48 שעות.

הערות כלליות

- אין לישם את החומר בטמ' הנמוכה מ- $-30^{\circ}C$ ומעלה מ- $5^{\circ}C$.
- אין לישם על תשתיות בעתק.
- יש להגן על הציפוי הטרוי מפני רטיבות, לחות וקורינות שמש ישירה.
- אין עמיד ב- UV.
- אין להוציא מים לחומר בלבד להכנת פריימר.
- יש לאכسان את החומר באירועה מקורית וסגורה.
- אין לאכسان את החומר בפתחים בטמ' נמוכות מ- $10^{\circ}C$.
- לא ניתן להדביק על שכבת השימוש כל חומר הדבקה למעט MB2K.

תיאור ותכונות

- חומר איטום ביטומני מועשר בפולימרים לייצור שכבת איטום עבה, הניתנת לשימוש במרקחה או בהתחז עד לעובי הדרושים גמיש ומגשר על סדקים של 4 מ"מ
- הידוקות טוביה על מצעים יבשים ומעט לחים, ללא אדים המזיקים לבリアות, מיד נגד התחיישנות
- מצמצם מעבר אדים (לא מחסום אדים)
- מצמצם זמן עבודה באופן משמעותי משמעותי
- מוכן לשימוש
- ליישום בקירות מרתק ורצפות
- שימוש פנימי וחיצוני

תקנים

נבדק לפי תקן אירופאי: 18195 DIN – איטום מבנים

שימושים

- איטום והגנה על חלוקות תות קרקעאים של מבנים נגד לחות קרקע, מים מחלחלים וכיום תהום
- איטום קירות חזק לפני חיפוי (בשיטת הרטובה)
- איטום רצפות בחדרים רטובים
- איטום אופקי למונעה של עלית לחות מתחת לרצפות מרתקים
- איטום מרפסות מרוצפות
- הדבקת לוחות קלקר

תשתיות

- בטון
- טיח צמנטי
- כל תשתיות מינרלית אחרת

הכנת השטח

- יש לנוקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמן, גריז וככל גורם אחר.
- על התשתיות להיות בדרגת חוזק של בטון 15-B לפחות, טיח פנים וטיח חזק לפי T 1920.
- בעון יצוק בתבניות יש לשטוף בלחץ מים גבוה עד להורדת קרום (מיץ בטון).
- האטום יבוצע על מצע יבש או לכל היוטר לח.
- פגמים בתשתיות, חורים וקינוי חוץ בטון יש לתקן באמצעות חומר שיקום לפני ביצוע האיטום.
- חווטי ברזל יש לחתוכם לעומק כ- 2 ס"מ מפני השטח ולתקן בחומרם צמנטיים בלתי מתכווצים כגון ספריר- 600, ספריר- 610, ספריר- 620, נאטצם 351 וכו'.
- יש לבצע העגولات (רולקלות) במפגש קיר-רצפה ולבטן מעל צנרת.

הכנת החומר

- מוכן לשימוש – מומלץ לנער את דלי החומר טרםפתיחהו.



Nafuflex Profi Tech 1 (נאפובלקס פרובי טק 1)

חומר איטום ביומני חד רכיבי מושך בפולימרים

מפרט טכני

חיי מדע
באריה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים
מתאריך הייצור

נקיון כלים
כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים וסבון.

יצרן
MC Bauchemie - גרמניה

נתוניים טכניים

תכונה	תוצאות בדיקה	שיטת בדיקה
צפיפות	0.98 גראם \ ס"מ ³	תקן אירופאי DIN 18195
עמיד נגד גשם (23°C, 65% לחות)	לאחר כ- 8 שעות	תקן אירופאי DIN 18195
זמן יבוש סופי (20°C, 65% לחות)	4-2 ימים	תקן אירופאי DIN 18195
גיישור על סדקים	2 מ"מ מינימום	תקן אירופאי DIN 18195

ازהרות

- אין לאפשר לחומר להתייבש על העור.
- חומר יש לשיר בעזרת מים וסבון.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש לשיר בגדים מלכליים או ספוגים בחומר מיד על מנת מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידים של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הינו תוצר של היכרותנו וניסיונו עם המוצרים. התוצאות המתתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלוקוחות לבדוק מידע ספציפי נוספת או לבצע בדיקה מייצגת לבני השימוש במצרכים. המידע האמור לעיל אינו מהוות בשום אופן אחריות לגבי השימוש במצרכים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגבורו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני השימוש, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגישה האחونة של מסמך זה.