טיח לבריכות שחיה 545

טיח לבריכות שחיה ולסביבה ימית

מפרט טכני

תיאור ותכונות
- תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- מתאים ליישור קירות ורצפות מבטון בבריכות שחיה
- קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר
- שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים
- חוזק שליפה, כפיפה ולחיצה גבוהים
- מתאים לציפויים קשיחים ולסביבה ימית

שימושים
- יישור קירות במגוון תשתיות צמנטיות
- יישור קירות פנים וחוץ לבריכות שחיה ולסביבה ימית
- טיח מיישר כתשתית להדבקת אריחים, אבן ועוד

תקנים
בעל תו תקן ישראלי:
- ת"י 1920
- בעל תו ירוק

תשתית
- בטון
- בלוקי בטון איטונג ועוד

הכנת השטח
- יש להקפיד על המתנה של שבועיים מסיום היציקה.
- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן באמצעות חומרי שיקום כגון ספיר-610 או ספיר-620, לפני ביצוע הטיוח.
- יש למרוח שכבה ראשונה של הרבצה צמנטית 505 בעובי של 5-8 מ"מ בהידוק לתשתית ולהמתין לייבוש 24 שעות (ראה מפרט טכני מוצר הרבצה צמנטית 505) ולבצע אשפרה.
- יש להתיז על ההרבצה מים לפני היישום, במיוחד בתקופות של מזג אויר חם. לאחר התזת המים, יש לאפשר למשטח להתייבש כדי לא לפגוע בחוזק הדבקות הטיח.

הכנת החומר
- יש למלא כ- 5 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבל מכני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד.
- להמתין כ- 3 דקות ולערבב שוב לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום
- יש למרוח שכבה דקה בעזרת מאלג' תוך הידוק אל התשתית ולאחר מכן יש למלא עד העובי הרצוי (בהתאם לתקן).
- יש ליישר ולהחליק את השכבה הסופית באמצעות סרגל אלומיניום או מרית (מאלג').
- לאחר ייבוש הטיח יש לגרד בעזרת סרגל מסור.
- ליישום ממוכן יש לשפוך את תכולת השק לתוך מכונה ולכוון את מרווחים לסמיכות הרצויה.

הרכב
צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

צריכה
כ- 1.6 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ

אריזה
שק רב שכבתי במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

גוון
אפור

הערות חשובות
- יש לבצע אשפרה של הטיח לאחר התייבשות ראשונית ועד 24 שעות מסיום היישום.
- יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים.
- ע"פ תקן 1555, הדבקת אריחים תתבצע לאחר 14 יום מסיום עבודות הטיוח.
- במפגש בין רקעים שונים, כגון בטון ובלוקים, יש להטביע רשת אינטרגלס בשכבת ההרבצה.

חיי מדף
באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים

ניקיון כלים
כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

יצרן
א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה, הבונים 13 ת.ד. 1300, קרית גת, 8211202
טל. 08-9150190 פקס. 08-9240091 www.azmarketing.co.il

תאריך עדכון: 05/07/2017

טיח לבריכות שחיה 545

טיח לבריכות שחיה ולסביבה ימית

מפרט טכני

נתונים טכניים

תכונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 4 מגפ"ס	ת"י 1920 ; ת"י 5075
חוזק הדבקות המערכת לבטון לאחר 28 יום	גדול מ- 0.7 מגפ"ס	ת"י 1920
משקל מרחבי	כ- 1.55 ק"ג/ליטר	
הצטמקות חופשית מקסימום	0.5 מ"מ למטר	
הצטמקות מרוסנת	ללא הופעת סדקים בטבעות	
עמידות בבליה בסביבה ימית	קטן מ- 7%	

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°c או גבוהה מ- 30°c.
- טיח רב תכליתי 555 במרחב מוגן - יש ליישם על-פי הוראות עדכניות של פיקוד העורף.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה, הבונים 13 ת.ד. 1300, קרית גת, 8211202
טל. 08-9150190 פקס. 08-9240091 www.azmarketing.co.il