



ספירבונד 235 (C2TE-S2)

דבק צמנטי סופר גמיש להדבקת אריחים

מפרט טכני

תיאור ותכונות

- תערובת אבקתית גמישה מאוד מוכנה ליישום בתוספת מים בלבד
- מתאים לסביבה ימית, לעבודות חוץ ופנים, על גבי קירות וריצפה
- דבק בעל גמישות משופרת (קבוצת גמישות S2)
- אינו מתאים לאריחים בעלי רמת ספיגות מעל 10%

תקנים

- בעל תו תקן: ת"י 4004
- בעל תו ירוק
- מתאים להוראות יישום ת"י 1555

שימושים

- הדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, אבן ועוד
- הדבקת אריחים כחיפוי חיצוני ופנימי לרוב סוגי המבנים
- מתאים לבריכות שחיה

תשתית

- בטון
- בלוק בטון ואיטונג (לאחר שכבת הרבצה)
- תשתית לוח גבס ירוק/כחול
- טיח

הכנת השטח

- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר.
- פגמים בתשתית, חורים וקני חצץ בבטון יש לתקן באמצעות חומרי שיקום כגון ספיר-610 או ספיר-620, לפני ביצוע ההדבקה.
- יש לוודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר. על התשתית לעמוד בדרישות התקן הרלוונטי.
- אבן טבעית ושיש יש לנקות מאבק במטלית לכה.
- על-פי תקן 1555, לפני חיפוי הקירות, יש לוודא כי הקיר ישר, באם קיימת סטייה מהנדרש בתקן, יש לבצע יישור לקיר באמצעות טיח מיישר.
- לפני ההדבקה יש לוודא כי גב האריח והתשתית נקיים ויבשים.

הכנת החומר

- יש למלא בין 5 ל-6 ליטר מים נקיים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבול מני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד במשך כ-5 דקות, להמתין דקה ולערבב שנית עד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום

- על גבי התשתית, יש לבצע מריחה דקה וחלקה בהידוק.
- על שכבה זו יש לבצע מריחה משוננת ב-60°.
- על גב האריח יש לבצע מריחה חלקה של כ-2 מ"מ.
- יש לבצע הדבקה "רטוב על רטוב" ולאחר מכן לטלטל ולהדק בעזרת פטיש גומי עד לשבירת השיניים ולהדבקה של לפחות 85% משטח האריח.



הרכב

תערובת המבוססת על צמנט, מלאנים מודרגים, פולימרים ומוספים אבקתיים מיוחדים.

צריכה

כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ

אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 77 שקים במשטח

גוון

לבן

- על-פי הנדרש בתקן עובי שכבת הדבק יהיה 10-3 מ"מ (כולל הדבק על התשתית + הדבק ע"ג האריח).
- מישקים ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

הערות חשובות

- יש ליישם את הדבק על שטח לא גדול כדי למנוע היווצרות קרום על פניו לפני הנחת האריח.
- החומר טוב להדבקה כאשר בלחיצת אצבע עדינה על פניו הוא משאיר סימן. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכדת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- יש להשאיר מישקים (פוגות) פתוחים עד ייבוש מלא של הדבק (48 שעות)

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים מתאריך הייצור

ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל





ספירבונד 235 (C2TE-S2)

דבק צמנטי סופר גמיש להדבקת אריחים

מפרט טכני

נתונים טכניים

שיטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
	עד 2 שעות	זמן עבודה שימושי
	30 דקות	זמן חופשי
	כ- 1.4 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי
ת"י 4004	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום
ת"י 4004	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים
ת"י 4004	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר בלייה בחום
	גדול מ- 5 מ"מ	עיבוי רוחבי

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין ליישם הדבקה חיצונית בימי שרב או גשם.
- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות לאחר היישום.
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש ע"י הוספת מים.
- אין להדביק אריחים שצדם האחורי מכוסה בקרטון/רשת.
- ביישומים מיוחדים: יש להיוועץ במחלקה הטכנית של החברה.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או סבוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה ביום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.