



# ספירקוט E-730 - E

**חומר איטום צמנטי מוגמש דו רכיבי לאיטום חיובי ושלילי**

## מפורט טכני

### תיאור ותוכנות

- חומר איקוטי לאיטום חיובי ושלילי של משטחים צמנטיים בקירות חיצוניים ופנימיים, קורות מסד, מרפסות קטנות מרוצפות, חדרי אמבטיה, מרתפים, חיבורים של לבני זכוכית בעל מודול אלסטיות נמוך
- מתאים כאיטום והגנה מפני קורוזיה במאגרי מים ובiox ובטון טרומי ובטון דקוטיבי רפלקטיבי לבן על גבי בטון יצוק, אדניות, מזרקות, מתאים לאיטום גב האבן ומספר הדבקות בין אבן לבטון לחיפוי חזיתות חוץ (שיטת תבניות)
- מגש על סדקים עד 2 מ"מ
- מאושר לשימושiami שתייה



### הרכב

תערובת המכילה חומרים מינרליים, צמנט ומוספים הידראוליים.

### פריכת

דו רכיבי 25 ק"ג: כ- 1.3 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ יש לבצע שתי שכבות לפחות

### אריזה

דו רכיבי 25 ק"ג: שק רב שכבותי 20 ק"ג + נזול 5 ק"ג / 80 ערכות במשטח

גווען	1. אפור	2. לבן

### הכנת החומר

- מומלץ לנער את דלי הנוזל טרם פתיחתו.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתיבש.
- יש לערבל תכולת שך של 20 ק"ג ב- 5 ליטר נוזל באמצעות מערבלה מכאנית במהלך סיבוב איטית עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים, יש להמתין 5 דקות ולאחר מכן 5 דקות נוספת.

### הערות חשובות

- אין לאחסן את החומר בפחמים בטמפרטורה גבוהה מ- 10°C.
- יש להגן על החומר מפני לחות וקרינה שמש ישירה.

### שימוש

- יש לשמור את התערובת המוכנה בעזרת מברשת ב-2 שכבות.
- הפרש בין שכבה לשכבה 6-4 דקות.
- ניתן לישם את החומר גם בהתחזה (באמצעות ציוד מתאים)

- איטום רצפות וקירות חדרי אמבטיה ושירותים \*בשילוב בקירות חדרים רטובים יש להיזעך בחלוקת הטכנית על מנת להתאים את כל המערכת
- איטום מרפסות קטנות לפני הריצוף
- איטום מוסדות שירות
- איטום יסודות בניין
- איטום בריכות שחייה
- איטום מאגרי מים ובiox
- איטום קירות חוץ לפני חיפוי אבן בשיטה רטובה
- איטום ומספר הדבקות בין אבן לבטון בשיטה ברונוביץ'
- מתאים לשימוש בಗשרים

### תשתיות

- בטון
- בלוק בטון / איטונג - לאחר שכבת הרביצה
- טיח
- תשתיות צמנטיות נוספות

### הכנת השטח

- יש לנוקות מפני השטח שאריות בטון, חלקיקים רופפים, שמן, גרייז וכל גורם אחר.
- בטון בחתול יש לשטוח בלחץ מים.
- פגמים בתשתיות, חורים וקינוי חצץ בטון יש לתקן לפני ביצוע האיטום.
- חושי בחול יש לחותן לעומק כ- 2 ס"מ מפני השטח ולתקן בחומרים צמנטיים בלתי מתכווצים כגון ספיר-610 או ספיר-620.
- יש לבצע העגלות (רולקוט) בפניות כ- 24 שעות לפחות לפני העבודה האיטום.
- יש לשטוח ולהסיג במים את האזור המועד לתיקון.
- בזמן התקיקון, הבטון יהיה במצב רווי ויבש פניו.

משרד הביטחון  
MINISTRY OF DEFENSE

ILGBC  
คณะกรรม תכנון ובנייה  
לכבוד ירושלים



# ספירקס 730-E

**חומר איטום צמנטי מוגמש דו רכיבי לאיתום חיובי ושלילי**

## מפרט טכני

### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקומן מקורה ויבש עד 12 חודשים.

### נקיון כלים

כל עוד החומר טרי ניתן לנוקות כלים ומשטחים עם מים.

### יצרא

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

### נתונים טכניים (לערכה 25 ק"ג):

תמונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה
חווק מתיחה	1.52 מגפ"ס	ASTM D-412
התארכות מקסימלית	19.9%	ASTM D-412
גישור על פני סדקים	1.72 מ"מ	מבחן 390 סעיף 7.2.6
מקדם ספיוגות נימית	0.02 ק"ג למ"ר לשעה	ת"י 1414 סעיף 4.2.2
מעבר אדי מים	0.64 מ'	ת"י 1731 סעיף 2.3.5
ספיוגות כליליות	0.42%	לאחר 24 שעות במים
cores הדבקות לבטון	1.93 מגפ"ס	מבחן 390 סעיף 7.2.2
עמידות בלחץ מים חיובי	עד 7 אטם'	ת"י 26/5
עמידות בלחץ מים שלילי	עד 1.5 אטם'	מבחן 390 סעיף 7.2.4
חרירות מים בלחץ של 1 אטם' במשך 24 שעות לאחר היוצאות סדק ברוחב 2 מ"מ	לא עברו מים	ת"י 26/5
מודול אלסטיות	4500 מגפ"ס	

### אחריות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ-  $-5^{\circ}C$  או גבוהה מ-  $30^{\circ}C$ .
- אין להוסיף מים לתערובת.

### בטיוחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.

יש להסיר בגדים מלוכלים או ספוגים בחומר מיד על מנת מגע ממושך עם העור. במקרה עם העור יש לשטוף מיד את המكان בסמים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידים של ילדים.

### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הננו תוצר של היכרותנו וניסיונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבhn ועשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחותבקש מידע ספציפי נוספת ו/או לבצע בדיקה מייצגת לבני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהוות בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגבורו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני השימוש, לקוחות ומשתמשים מתחקים לבדוק שברשותם הגישה האחונה של מסמך זה.