



CORCURE קיורינג קומפאונד 75

נוול המיעוד לאשפרת בטון טרי

מפורט טכני

תיאור ותכונות

נוול על בסיס סיליקטים מתקנים לאשפורה בטון.

מתאים במיוחד למפעלים שנדרשים לביצוע טיח או צבע.

מתאים ונבדק לתקן 309-89 C ASTM המונעת את התאדות המים מהבטון הטרי ומונעת את סדייתו.

החומר מיועד לאשפורה הבטון לאחר יציקה, חומריו שיקום צמנטיים כדי למנוע אובדן מים מוקדם מהבטון.

אין מפריע ביצוע תיקוני בטון כאשר משתמשים בו נכון.

אין מכתיים

מספק ריפוי לטוחה ארוך

משפר הדודציה של צמנט

mphichת התכווצות והיזירות סדקאים

ניתן לבצע ולישם מעליו מערכות ביוטמניות וצמנטיות

שימושים

יש לערבות היבט את החומר לפני השימוש.

כיסוי הבטון הטרי עם קיורינג קומפאונד "75 CORCURE" צריך להיעשות מיד עם היעלמות המים המופרשים כאשר פניו הבטון עדין לחם.

השימוש מבוצע בהברשה או ריסוס

אופן השימוש

ניתן לישם את החומר בהתאם או במריחה (מומלץ בהתחזה).

יריצה - לאחר יציקת הבטון על הריצה והתקשות ראשונית של הבטון יש להתיז את החומר בכמות של 150 - 200 סמ"ק/למ"ר.

קירות - מיד לאחר פירוק התבניות יש להתיז את החומר בכמות של 150 - 200 סמ"ק/למ"ר.

לאחר הספגת החומר בטון ביום חמימים יש אפשרות להוסיף אשפה באמצעות מים במידה הצורן.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הינו תוצר של היכרותנו וניסיונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן ועשה שימוש בשיטות יישום שאין מכוסות במסמך זה, על הלוקחות לבקש מידע ספציפי נוספת או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהוויה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגבירו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגישה האחונה של מסמך זה.