



PCI Lastogum (לסטוגום) ממברנה משחתית גמישה ואטומה למים

מפרט טכני



תיאור ותכונות

- חומר איטום משחתי מוכן לשימוש, מייצר ממברנה גמישה ואטומה למים על גבי תשתית, מגשר על פני סדקים, עמיד נגד סיד קל ליישום בעזרת מברשת, רולר או כף טייחים
- מבטיח הידבקות אריחים שונים בעזרת דבקים צמנטיים לשימוש פנימי, באזורים שאין חשיפה ללחץ מים
- מתאים למבני מגורים, בתי מלון, בתי חולים, בתי אבות ועוד

תקנים

- מתאים לתקן אירופאי: ETAG 022 – Part 2

שימושים

- איטום קירות מלוחות גבס בחדרים רטובים
- איטום קירות ורצפות עץ
- איטום קירות ורצפות מלוחות צמנטיים (cement board)
- איטום רצפות בטון בחדרים רטובים
- איטום קירות בטון או טיח בחדרים רטובים

תשתית

- גבס (לוחות)
- בטון
- טיח
- עץ

הכנת השטח

- המשטח חייב להיות יציב, יבש, נקי מאבק ושומנים.
- יש לתקן חורים, כיסים וסדקים רחבים באמצעות חומרי תיקון.
- יש למרוח בעזרת מברשת או רולר פריימר מסוג GISOGRUND של חברת PCI. הכמות הדרושה כ-150-200 גר/מ"ר (על בטון או טיח צמנטי יש לדלל את הפריימר עם מים ביחס 1:1).
- להמתין לייבוש הפריימר כ-2 שעות.
- יש לאטום פתחים לצינורות מים ונקזי רצפה באמצעות אטמים מיוחדים של חברת PCI המודבקים בעזרת לסטוגום.
- יש לאטום חיבורי קירות, מפגשי קיר/ריצפה באמצעות סרט אטימה של חברת PCI ברוחב 120 מ"מ, המודבקים בעזרת לסטוגום.

הכנת החומר

- מומלץ לנער את דלי החומר טרם פתיחתו.

יישום

- יש למרוח בעזרת מברשת, רולר או כף טייחים שכבה ראשונה של חומר איטום לסטוגום על המשטח המיועד לאיטום, כולל האזורים עם האטמים.
- לאחר זמן ייבוש כ-1 שעה יש ליישם שכבה שנייה.
- לאחר ייבוש סופי של כ-2-3 שעות ניתן להדביק אריחים.

הערה חשובה

- לסטוגום אינו מיועד ליישום חיצוני או במצב של לחץ מים.
- זמן המתנה לפחות 10 שעות לאחר יישום שכבה שנייה לפני דריכה על משטח שנאטם.

הרכב

חומר משחתי על בסיס תרסיס גומי בתוך אמולסיה.

צריכה

כ-1.5 ק"ג למ"ר בעובי סופי כ-1 מ"מ (יישום בשתי שכבות)

אריזה

דלי במשקל 25 ק"ג / 24 דליים במשטח

גוון

אפור / לבן

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים ממועד הייצור

ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

יצרן

PCI – גרמניה



PCI Lastogum (לסטוגום)

ממברנה משחתית גמישה ואטומה למים

מפרט טכני

נתונים טכניים

תכונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה
כוח מתיחה	1 מגב"ס	ETAG 022 – Part 2
כוח מתיחה לאחר החשיפה לחום	1.6 מגב"ס	ETAG 022 – Part 2
גישור על סדקים	1.8 מ"מ	ETAG 022 – Part 2

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין להוסיף מים לתערובת.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.