



# ספירבונד סופרלייט 260 (C1T-S1)

## דבק צמנטי קל משקל להדבקת כל סוגי האריחים ולרוב סוגי התשתיות

### מפרט טכני



#### תיאור ותכונות

- תערובת אבקתית גמישה מוכנה ליישום בתוספת מים בלבד
- דבק בעל משקל נמוך וצריכה מופחת למטר מרובע
- חיסכון בצריכת החומר
- התכווצות נמוכה מאוד
- דבק גמיש בעל עיווי S1
- משמש להדבקת אריחי קרמיקה סופגת, פורצלן
- מתאים לאריחים בעלי ספיגות מעל ל-10%

#### תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 4004 חלק 1
- בעל היתר תו ירוק מס' 117430
- מתאים להוראות יישום ת"י 1555

#### שימושים

משמש להדבקת אריחים סופגים, פורצלן

#### תשתיות

- בטון וטיח
- בלוק בטון ואיטונג (לאחר ביצוע שכבת ההרבעה)
- בלוק גבס/לוח גבס

#### הכנת השטח

- יש לנקות מפני השטח שאריות הבטון, אבק, חלקים רופפים, שמנים גריז וכל גורם אחר.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן באמצעות חומרי שיקום כגון ספיר 610 או ספיר 620 לפני ביצוע ההדבקה.
- יש לוודא שהתשתיות מסוגלות לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר. על התשתיות לעמוד בדרישות התקן הרלוונטי.
- אבן טבעית ושיש יש לנקות מאבק במטלית לחה.
- על-פי תקן 1555, לפני חיפוי הקירות, יש לוודא כי הקיר ישר, באם קיימת סטייה מהנדרש בתקן, יש לבצע יישור לקיר באמצעות טיח.
- לפני ההדבקה יש לוודא כי גב האריח והתשתית נקיים ויבשים.
- בהדבקה על תשתיות גבס לוחות או בלוקים, יש לנקות את התשתית מאבק בעזרת מברשת.

#### הכנת החומר

- יש למלא בין 3.6-3.8 ליטר מים נקיים בכלי ערבוב ולהוסיף 12 ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבול מכני במהירות סיבוב כ-400 סל"ד במשך כ-5 דקות.

#### הרכב

צמנט, מלאנים מדורגים, פולימרים ומוספים

#### צריכה

כ - 0.7 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ

#### אריזה

שק במשקל 12 ק"ג

#### גוון

אפור

#### יישום

- תחילה, יש לבצע שכבה מקשרת (פריימר) ע"י מריחה של דבק ספירבונד סופרלייט 260 על גבי התשתית. יש לבצע את המריחה בהידוק לתשתית ובעובי של כ-2 מ"מ על גבי שכבה זו יש לבצע מריחה של הדבק במאלג' משונן על גב האריח יש לבצע מריחה של הדבק בהידוק ובעובי של כ-2 מ"מ
- יש לבצע הדבקה "רטוב על רטוב" ולאחר מכן לטלטל ולהדק בעזרת פטיש גומי עד לשבירת השיניים להדבקת של לפחות 85 אחוז משטח האריח.
- על-פי הנדרש בתקן עובי שכבת הדבק יהיה 10-3 מ"מ (כולל הדבק על התשתית + הדבק ע"ג האריח)
- בהדבקת אריחים עם ספיגות גבוהה דרישת התקן היא עובי הדבקה של עד 7 מ"מ (לפי ת"י 1555 חלק 2)
- מישקים ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

#### הערות חשובות

- יש ליישם את הדבק על שטח לא גדול כדי למנוע היווצרות קרום על פניו הוא משאיר סימן. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- יש להשאיר מישקים (פוגות) פתוחים עד ייבוש מלא של הדבק (48 שעות)



# ספירבונד סופרלייט 260 (C1T-S1)

## דבק צמנטי קל משקל להדבקות כל סוגי האריחים ולרוב סוגי התשתיות

### מפרט טכני

#### נתונים טכניים

תכונה	תוצאות הבדיקה	שיטת בדיקה
זמן עבודה שימושי	עד 2 שעות	
זמן חופשי	20 דקות	ת"י 4004
משקל מרחבי	כ - 0.7 ק"ג / ליטר	ת"י 4004
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום באוויר	גדול מ 0.5 מגפ"ס	ת"י 4004
חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים	גדול מ 0.5 מגפ"ס	ת"י 4004
חוזק הדבקות במתיחה לאחר בלייה בחום	גדול מ 0.5 מגפ"ס	ת"י 4004
עיווי רוחבי	כ - 3.5 מ"מ	ת"י 4004

#### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים מתאריך הייצור

#### ניקוי כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.  
ניתן להיעזר בסבון לשטיפת ידיים.

#### בטיחות

חומר זה מכיל צמנט, במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלי ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה ברירית (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.

יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.

במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.