



# AZ 120 (R) סרט אטימה

סרט אטימה גמיש לחיזוק ואיתום חיבורים ותפרים באזורי רטובים

## מפורט טכני

### תיאור ותכונות

- סרט אטימה גמיש על בסיס גומי סיטונני
- בעל רוחב אטימה אלסטומרי של 70 מ"מ
- נוח לישום בהצמדה לששתית
- מיועד לשימוש באזורים רטובים
- גמיש וניתן למתיחה לרוחב
- מיועד לחיזוק ואיתום חיבורים ותפרים בפינות וקירות
- אלסטיות גבוהה
- עמידות בלחץ מים גבוה

### שימושים

- לאיתום חיבורים, פינות ותפרים מסביב ומתחת לארכוי קרמייה, אבן ושיש באזורי רטובים כגון: חדרי אמבטיה, מטבחים ומרפסות.
- איתום תפרי עבודה, תפרי הפרדה ותפרים קונסטרוקטיביים אופקיים ואנכיים, בפינות, מסביב למעברי צנרת וכו'.

### תשתיות

- בהתאם למערכת האיטום הנבחרת (צמנוטית, ביוטנית, אקרילית).

### הכנות השטח

- פני התשתית צריכה להיות נקיים מכל חומר מפריד, אבק, לכלוך, שריפות וכו'.
- הכנת השטח תלויה בסוג מערכת האיטום ובהתאם לכללי היישום, המתנה והיבוש של חומר האיטום הנבחר.

### שימוש

- חתוך את סרט האטומה לפי האורך הרצוי.
- הישום מתבצע ע"י מריחת חומר האיטום משני צידי החיבור אותו רוצים לאיטום.
- הנח את סרט האטימה על התפר ולחץ בחזקה אל תוך חומר האיטום.
- באזורי חפיפה, יש לאפשר חפיפה של לפחות 5 ס"מ.
- מרח וכסה את שני מידיו סרט האטימה עם חומר האיטום.
- יש למרוח שתיים או שלוש שכבות של חומר האיטום ולודוד כיסוי מלא של סרט האטימה, ללא קויפולים ובוועות אוויר.

**חיי מדף**  
באירוע מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 24 חודשים  
מןמועד הייצור.

הרכב  
N.B.R

**צrica**  
בחישוב הצERICA יש לנקות בחשבון חפיפה של לפחות 5 ס"מ

**אריזה**  
גליל באורך 50 מטר / 1 גליל בקרטון / 120 קרטונים במשטח

**ג�ן**  
מمبرנה אפורה / בלבד לבן



# AZ 120 (R) סרט אטימה

סרט אטימה גמיש לחיזוק ואיתום חיבורים ותפרים באזורי רטובים

## מפרט טכני

נתוניים טכניים:	
עובי	0.6 מ"מ
רוחב	120 מ"מ
משקל	50 גר'/מטר
עמידות בלוח מים	3 בור
התארכות רוחבית	250%
התארכות אורכית	50%
עמידות לטמפרטורה	+90°C – עד -20°C

### ביטחונות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.

יש להסיר בגדים מלוכלים או ספוגים בחומר מיד על מנת מגע ממושך עם העור. במקרה עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

### אחריות

המייד המסופק במסמך זה הינו תוצר של היכרותנו וניסיונו עם המוצרים. התוצאות המתתקבלות בשיטה עשויה להשנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. בנסיבות שבahn ועשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלוקחות לביקש מיד ספציפי נוספת או לבצע בדיקה מייצגת לפניה השימוש במוצרים. המייד האמור לעיל אינו מהווע בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים והתאי המכירה שלנו הם אשר יגבורו, בכל מקרה, על המייד המסופק ובסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה الأخيرة של מסמך זה.

משוקן ע"י א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה

