



# טיט אקרילי D-200 (D1T) רב עובי

## טיט אקרילי להדבקת אריחים

### מפרט טכני



#### תיאור ותכונות

- תערובת מוכנה לשימוש להדבקת אריחים מסוגים שונים
- מתאים לעבודות פנים
- להדבקות על קירות
- מתאים במיוחד לאריחי קרמיקה בעלי ספיגות גבוהה
- התייבשות ראשונית תוך 24 שעות
- מתאים ליישום של עד 10 מ"מ עובי

#### תקנים

- מתאים לדרישות תקן: ת"י 4004 חלק 1
- מתאים להוראות יישום ת"י 1555

#### שימושים

- להדבקת כל סוגי האריחים
- להדבקת קלקר

#### תשתית

- בטון
- טיח
- בלוק בטון ואיטונג (לאחר שכבת הרבצה)
- לוחות גבס / בלוקי גבס / טיח גבס
- עץ

#### הכנת השטח

- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר.
- פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן באמצעות חומרי שיקום כגון ספיר-610 או ספיר-620, לפני ביצוע ההדבקה.
- יש לוודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר. על התשתית לעמוד בדרישות התקן הרלוונטי.
- אבן טבעית ושיש יש לנקות מאבק במטלית לחה.
- על-פי תקן 1555, לפני חיפוי הקירות, יש לוודא כי הקיר ישר, באם קיימת סטייה מהנדרש בתקן, יש לבצע יישור לקיר באמצעות טיח מיישר.
- לפני ההדבקה יש לוודא כי גב האריח והתשתית נקיים ויבשים.

#### הכנת החומר

- יש לפתוח את התוסף האבקתי הנמצא בתוך הדלי של D-200.
- יש להוסיף את תכולת התוסף האבקתי, כ-200 גרם, אל התערובת של D-200.
- יש לערבב היטב את התערובת במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה.

#### הרכב

לטקס, מלאנים ומוספים פולימרים מיוחדים

#### צריכה

כ- 1.4 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ

#### אריזה

דלי במשקל 25 ק"ג + תוסף אבקה 200 גר' / 42 דליים במשטח

#### גוון

בז'

#### יישום

- על גבי התשתית, יש לבצע מריחה דקה וחלקה בהידוק.
- על שכבה זו יש לבצע מריחה משוננת ב- 60°.
- על גב האריח יש לבצע מריחה חלקה של כ- 2 מ"מ.
- יש לבצע הדבקה "רטוב על רטוב" ולאחר מכן לטלטל ולהדק בעזרת פטיש גומי עד לשבירת השיניים ולהדבקה של לפחות 85% משטח האריח.
- יש ליישם שכבת דבק בעובי מקסימלי של 10 מ"מ.
- מישקים ותכרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

#### הערות חשובות

- יש ליישם את החומר על שטח לא גדול כדי למנוע היווצרות קרום על פניו לפני הנחת האריח.
- החומר טוב להדבקה כאשר בלחיצת אצבע עדינה על פניו הוא משאיר סימן. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכדת, יש לגרד את הטיט אקרילי ולמרוח שכבה חדשה.
- החומר אינו מיועד לשימוש חיצוני ולמשטחים תת מימיים, כגון: בריכות, מאגרי מים וכדומה



# טיט אקרילי D-200 (D1T) רב עובי

טיט אקרילי להדבקות אריחים

## מפרט טכני

### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים מתאריך הייצור

### ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

### יצרן

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

### נתונים טכניים

שטח בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
	כ- 20 דקות	משך זמן חופשי
ת"י 4004 חלק 1	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום
ת"י 4004 חלק 1	גדול מ-1 מגב"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר בלייה בחום

### אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין להרטיב את הדבק והאריחים לאחר היישום.
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש ע"י הוספת מים.
- אין להדביק אריחים שצדם האחורי מכוסה בקרטון/רשת.
- ביישומים מיוחדים: יש להיוועץ במחלקה הטכנית של החברה.

### בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.