



# טיח גבס 580

## טיח ע"ב גבס קל משקל, ליישור והחלקת קירות פנים

### מפרט טכני



#### תיאור ותכונות

- טיח על בסיס גבס קל משקל
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
- ליישור והחלקת קירות פנים ותקרות
- מתאים ליישום ידני והתזה במכונת טיח
- ליישום בעובי 5-50 מ"מ בשכבה אחת
- כינוי B4, 50, 2

#### תקנים

- בעל תו תקן 3970
- בעל תו ירוק 14020

#### שימושים

- טיח מיישר לקירות פנים
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד

#### תשתית

- בטון
- בלוק בטון
- בלוק תאי מאושפר באוטיקלאב
- בלוק פומיס
- ועוד

#### הכנת השטח

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, יבשה ללא שאריות שמן אבק וצבע
- יש להחליק או להסיר חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל וקוצי מתכת, יש לכסות את הברזל בבטון או הרבצה
- יש ליישם שכבת יסוד פריימר לטיח גבס
- יש ליישם את טיח הגבס כל זמן שהפריימר דביק

#### הכנת החומר

##### באופן ידני:

- יש לשפוך באיטיות שק 25 ק"ג לכלי קיבול המכיל 15.5-16.5 ליטר מים נקיים
- יש לערבב במערבל (מיקסר מכאני מתאים) כ-3 דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית, עבידה וללא גושים
- יש להמתין כ-3 דקות ולערבל שוב

##### במכונה:

- יש לוודא כי תא המילוי במכונה נקי משאריות של טיח מסוג אחר
- יש למלא את תא המילוי במכונה בטיח
- יש לכוון את כמות המים במכונה עד לקבלת חומר הומוגני בעל עבידות וללא גלישה מהקיר

#### הרכב

גבס, פרלייט, אגרגטים ומוספים מיוחדים

#### צריכה

כ- 8 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ

#### אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 60 שקים במשטח

#### גוון

לבן

#### יישום

- את הטיח ניתן ליישם במריחה או בהתזה ע"ג התשתית
- יש ליישר בעזרת סרגל מתכת אורך (סרגל h) ומרית פלדה (מאלג')
- לפני ייבוש סופי יש לגרד את הטיח בעזרת סרגל גירוד
- שכבת ההחלקה: לאחר ייבוש סופי יש למלא שכבה נוספת של הטיח בעובי 3 מ"מ
- לאחר ייבוש שכבת ההחלקה יש להרטיב במים בעזרת ספוג גומי ולהחליק בעזרת מרית פלדה (מאלג')
- עובי שכבת הטיח בין 5-50 מ"מ



# טיח גבס 580

## טיח ע"ב גבס קל משקל, ליישור והחלקת קירות פנים

### מפרט טכני

#### הערות חשובות

- אין לערבב ולהוסיף למוצר זה חומרים אחרים
- יש ליישם כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות
- אין ליישם בחדרים רטובים וקירות חוץ
- אין להוסיף מים לתערובת של טיח שהחל להתקשות
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים

#### חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 6 חודשים

#### ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים. חשוב לנקות את הכלים עם מים ביסודיות בגמר העבודה.

#### נתונים טכניים

תכונה	תוצאות הבדיקה
משקל מרחבי של טיח קשוי	0.8 ק"ג / ליטר
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.1 מגב"ס
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 2 מגב"ס
טמפרטורת יישום	5°C - 35°C
משך שימוש לעבודה לאחר ערבול	מעל 50 דקות

#### אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין להוסיף מים לתערובת מעבר למצוין.
- יש להימנע מנשימת אבק הטיח.
- יש להצטייד בביגוד מגן מתאים, כפפות וכדומה.
- באופן כללי, יש לאחסן מוצרים מבוססי גבס במקום יבש ומוגן על גבי משטחי עץ. אפילו בתנאים אלה המוצרים מושפעים מלחות לאחר פרק זמן מסוים. היות שפרק זמן זה אינו מוגדר או אחיד, אנו ממליצים בתוקף ללקוחותינו לא להשתמש במוצרים שהתקשו בכל מקרה שבו איכות החומר לאחר אחסון אינה וודאית.

#### בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.  
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.  
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.