



פריימר אספלט

פריימר ביטומני נוזלי לאיטום מערכת ממברנות

מפרט טכני

תיאור ושימושים

- שכבת פריימר כללית עבור בטון, גבס, בלוק לבנים, מתכו וצינורות
- החומר מתאים במיוחד כשכבת בסיס עבור ציפויי אלומיניום

תקנים

ASTM D41-94, BS 3416 Type 11

תשתית

- בטון
- גבס
- בלוק לבנים
- מתכת
- צינורות
- ציפויי אלומיניום

הכנת השטח

- נקה כל לכלוך, אבק, שומן או שמן
- תקן סדקים בבטון

יישום

- ערבב את הפריימר בצורה הומוגנית לפני השימוש (ניתן לדלל את הפריימר בממס מתאים במידת הצורך)
- מרח שכבה אחת של הפריימר עם מברשת רכה
- זמן ייבוש 2-6 שעות



צריכה

3-5 מ"ר לליטר לשכבה.

אריזה

פח 15 ק"ג

אזהרות

שמור רחוק מחום, ניצוצות, להבות, משטחים חמים ומקורות הצתה אחרים (מנורות, מנועים חשמליים וחשמל סלטי). לא לעשן ליד החומר. השתמש רק בחוץ או באזור מאוורר היטב. נקוט באמצעי זהירות מפני פריקה סטטית.

אחסון

שמור סגור במקום יבש וקריר. שמור במכלים המסומנים כהלכה. הרחק ממקור אש או הצתה.

חיי מדף

בתנאי אחסון טובים, תכונות המוצר נותרות ללא שינוי למשך שנה אחת לפחות.

משוק

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל



פריימר אספלט

פריימר ביטומני נוזלי לאיטום מערכת ממברנות

מפרט טכני

נתונים טכניים

CHARACTERISTICS	STANDARDS	VALUES
Saybolt Furol Viscosity at 25c	ASTM D-88	120 to 800 sec
Test residue from distillation	ASTM D 402	
Penetration @25 C	ASTM D-5	20-50 dmm
Solubility in trichloroethylene	ASTM D-2042	Not less than 99%
VOC		100 ppm

אזהרות

- דליק מאוד
- ביישומים מיוחדים: יש להיוועץ במחלקה הטכנית של החברה.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.