



תערובת בטון יבשה

מפרט טכני

שימושים

- עבודות יציקה כלליות
- יציקת חגורות בטון ועמודים
- עבודות פיתוח וביטון צנרות בחוזק 302

תקנים

עומד בדרישות תקן 118 חוקת הבטון

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה וללא אבק
- יש לבצע עבודת ברזל וטפסנות עפ"י דרישת המתכנן
- יש להרטיב את אזור היציקה

הכנת החומר

- יש לרוקן באטיות את תכולת השק לכלי קיבול המכיל 2.2-2.5 ליטר מים נקיים
- יש לערבב במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה בסמיכות הרצויה

יישום

- יש לצקת את תערובת הבטון לתוך הטפסנות.
- מומלץ לדפוק על הטפסנות ולרטט על מנת לצופף את התערובת.

אשפיה

לקבלת חוזק מקסימלי חובה לאשפר את הבטון יום למחרת סיום עבודת היציקה ולמשך שלושה ימים לפחות.

אחסון וחיי מדף

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית



הרכב

צמנט 52.5N, אגרנטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

צריכה

2.1-2.3 ק"ג / ליטר

אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

גוון

אפור

הערות מיוחדות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתקשות
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C
- יש להגן על העור והעיניים
- במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים



תערובת בטון יבשה

מפרט טכני

נתונים טכניים

משקל מרחבי - תערובת יבשה	1.7-1.8 ק"ג/ליטר
משקל מרחבי - רטוב	2100-2300 ק"ג/לקוב
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום	גדול מ-30 מגפ"ס
שקיעה מתוכננת - בהתאם לכמות המים	5-6 ס"מ
טמפרטורת יישום	5°C-35°C

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהתייבשה / מעבר לכמות הנדרשת להכנה

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.