



תערובת קוורץ בטון

מפרט טכני



שימושים

- מתאים ליצירת שיפועים ברצפות. בחדרים רטובים או במרפסות קטנות.
- מתאים לייצר רולקה בין רצפה לקיר.
- מתאים לתיקון לביטון צנרת, תעלות חשמל, משקופים ואינסטלציה.
- מתאים להחלקת רצפת הבטון (גלאנס) לפני יישום האיטום.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

הכנת התשתית

התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, ללא שאריות שמן ואבק.
יש לטאטא היטב ולשאוב מאבק את אזור היישום.
יש להרטיב את המשטח קלות במים לפני ביצוע העבודה.

הכנת החומר

- ליצירת שיפועים, רולקות ובטון:
- יש לשפוך באיטיות שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 3-2.5 ליטר מים נקיים.
 - יש לערבב במערבל מכאני עד לקבלת תערובת חצי קשה.

להחלקת בטון: (גלאנס)

- יש לשפוך באיטיות שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 4-5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני עד לקבלת תערובת הומוגנית, עבידה וללא גושים.

יישום

- ליצירת שיפועים, רולקות ובטון:
- יש למתוח חוטים לכיוון הניקוז. מגובה 10 ס"מ ועד גובה 2 ס"מ
 - יש לשפוך את התערובת שהתקבלה עד לגובה החוטים או הסימונים.
 - יש להדק בעזרת מרית (מאלג') את התערובת.
 - לקבלת משטח חלק במיוחד יש לפזר צמנט על גבי המשטח להרטיב במים ולהחליק בעזרת מרית (מאלג').
 - חובה לאשפר למשך שלושה ימים מסיום העבודה
 - ביצוע איטום וחיפוי יהיה לפחות 7 ימים מסיום היישום.

להחלקת בטון: (גלאנס)

- לקבלת פני שטח חלקים יש לעבור על גבי רצפת הבטון תוך כדי הידוק באמצעות מרית (מאלג') מצידה החלק או מברשת (ללא הוספת מים). עובי יישום 3-5 מ"מ. ולהמתין לייבוש חלקי.

אשפרה

יש להתחיל באשפרה (הרטבת פני השטח) למחרת ביצוע העבודה לפחות פעם ביום למשך שלושה ימים. בימי חסמין יש לבצע אשפרה עוד באותו יום הביצוע.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים, מוספים מיוחדים.

צריכה

כ-1.7 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ, תלוי שימוש וכמות מים.

אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

אפור

הערות מיוחדות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר מעבר למצוין על גבי האריזה ו/או עם חומרים אחרים.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש.

חיי מדף

עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.



תערובת קוורץ בטון

מפרט טכני

נתונים טכניים

גדול מ-25 מגב"ס	חוזק בלחיצה לאחר 28 יום
5°C-35°C	טמפרטורת יישום

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- אין להוסיף מים לתערובת.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.