



דייס צמנטי לברגי סלע

חומר צמנטי לעיגון ברגי סלע בהזרקה

מפורט טכני



הרכב

צמנט, חול קוורץ ומוספים.

צריכה

שק 25 ק"ג נותן כ- 12.5 ליטר חומר לדירות

אריזה

שק רב שכבותי במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

גונו

אפור

חיי מדף
באריזה מקורית סגורה במקום מקורה וייש עד 6 חודשים.

נקיון כלים
כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים. ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.

יצwan
א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה – ישראל

תיאור ותכונות

- תערובת מוגנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
- תערובת מינרלית לעיגון ברגי סלע בחזקים גבהים
- טיקסטורי – משמש לתיקונים אופקיים, אוכקיים ומעל הראש
- חזק מוקדם גבה
- זמן עיבידות כ- 120-90 דקות
- הפרשת מים נמוכה
- אינו קוורזיבי – ללא קלציטום כלורייד

שימושים

- עיגון ברגי סלע
- מיילוי חללים וسدקים בסלעים, בטון ואבן

תשתיות

- בטון

הכנת החומר

- יש למלא 4.44 ליטר מים בכלי ערבות ולהוסיף 25 ק"ג של החומר תוך כדי ערבות בעזרת מערבב מכני ב מהירות סיבוב כ-400 סל"ד – 5 דקות לקבלת תערובת עבידה אחידה.

הערכה חשובה

- שינוי בטמפרטורה עלול להשפיע על זמן העיבודות של התערובת.

שימוש

- יש להשתמש בצויד מכני ייעודי לדוחס.



דיס צמנטי לברגי סלע

חומר צמנטי לעיגון ברגי סלע בהזרקה

מפרט טכני

נתונים טכניים (25°C)

| תכונה | תוצאות הבדיקה |
|---|---------------|
| משקל מריחבי | 2.2 ק"ג/ליטר |
| PH | 13 |
| חזק לחיצה לאחר 7 ימים (25°C, 65% לחות) | C-46 מגב"ס |
| חזק לחיצה לאחר 28 ימים (25°C, 65% לחות) | C-65 מגב"ס |

ażhorot

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 35°C או גבוהה מ- 5°C.
- אין להוסיר מים מעבר לכמות הכתובה במפרט זה.

ב端正ות

מוצר זה מכיל צמנט. ברגע עם רטיבות הצמנט תגביב אלקלאלית ולכך יתכו גירויים בעור או צריבה בריאות (לדוגמא בעיניים) ברגע עם החומר.

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.

יש להסיר מלבדים או ספוגים בחומר מיד על מנת מגע ממושך עם העור. במקרה עם העור יש לשטוף מיד את המקום בסמים וסביר. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הינו תוצר של היכרותנו וניסיונו עם המוצרים. התוצאות המתתקבלות בשטחעשויות להשתנות בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבahn ועשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלוקחות לבקש מידע ספציפי נוספת או לבצע בדיקה מייצגת לפניה השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחורה של מסמך זה.