



# ספיר 660

## שפכטל עדין לבטון

### מפרט טכני

#### תיאור ותכונות

שפכטל לבטון עדין, מוכן לשימוש אחרי ערבוב עם מים. מיועד לעובי שכבה החל מ- 1 מ"מ ועד 3 מ"מ. התקשות ללא התכווצות וללא סדקים, היוצרת משטח חלק נטול חללים פנימיים. ניתן לשימוש פנימי וחיצוני. עמיד בפני התיישנות.

#### שימושים

שכבת שפכטל הניתנת לשימוש אחרי יציקת הבטון במקומות אנכיים ועל גבי בטון חשוף בגשרים ומבנים.

#### תשתית

- בטון

#### הכנת שטח ויישום

- על משטח היסוד להיות נקי, מוצק, בעל נקבוביות פתוחות ובעל יכולת ספיגה. עליו להיות נטול אבק ובעל כושר נשיאה. על משטח היסוד להיות לח ובלתי מבריק. יש להרטיב את משטחי היסוד לפחות שעתיים לפני עיבודים, יש להימנע מיצירת שלוליות.
- יש להוסיף 20 ק"ג מחומר ל 5.3 ליטר מים בתוך כלי עבודה נקי, תוך כדי ערבוב באמצעות מערבול מכני במהירות נמוכה (כ- 400 סל"ד).
- לערבב היטב במשך כ- 4 דקות עד אשר מתקבל שפכטל בטון פלסטי וחסר גושים.
- יש להצמיד שכבה ראשונית של ספיר 660 על גבי משטח נקי (לחיצה של החומר עם כריות כף היד)
- לאחר מכן יש למרוח ספיר 660 בעובי 1 מ"מ עד למקסימום 3 מ"מ באמצעות מרית.

#### הרכב

פורטלנד צמנט, חולות קוורץ ומוספים

#### צריכה

הצריכה עומדת על כ- 1.5 ק"ג אבקה יבשה עבור מ"ר בעובי 1 מ"מ.

#### אריזה

שק נייר רב שכבתי במשקל 20 ק"ג אבקה מוכנה לשימוש.

#### גוון

אפור

#### חיי מדף

באריזה אורגינלית סגורה, במקום מקורה ויבש 6 חודשים

#### ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה. לאחר ההתייבשות ניקוי בעזרת כלים מכאניים.



# ספיר 660

## שפכטל עדין לבטון

### מפרט טכני

#### נתונים טכניים

עובי שכבה:  
מינימאלי - 1 מ"מ.  
מקסימאלי - 3 מ"מ.  
טמפרטורה לעיבוד: בין 5°C ל- 30°C  
כמות מים לשק 20 ק"ג - כ- 5.3 ליטר  
זמן המתנה לבשלות התערובת - כ- 5 דקות.  
משך זמן אפשרות עיבוד כ- 40 דקות.

\*טמפרטורה גבוהה יותר מקצרת את הזמנים הנתונים, טמפרטורה נמוכה יותר מאריכה אותם.

#### אזהרה

אין להשתמש ב - ספיר 660 כאשר טמפרטורת היסוד והטיח הינה נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C, כמו כן אם קיימים תנאי רוח וטמפרטורה קיצוניים.  
אין לנסות לדלל במים חומר שהתייבש.

#### בטיחות

ספיר 660 מכיל צמנט, במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלית ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה ברירית (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.  
יש למנוע חדירת החומר לעיניים ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של חדירת החומר לעיניים יש לשטוף את החומר מיד ולהיוועץ ברופא. יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על-מנת למנוע מגע ממושך עם העור. במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. להרחיק את החומר מילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.