



# קוטפלקס E-701

**איטום צמנטי גמיש חד רכיבי לאיטום חיובי ושלילי**



## מפורט טכני

### תיאור ותכונות

- איטום צמנטי גמיש חד רכיבי לאיטום חיובי ושלילי של משטחים צמנטיים בקירות חיצוניים ופנימיים, קורות מסד, מרפסות קטנות מרוצפות, חדרי אמבטיה, מרתפים, חיבורים של לבני זכוכית בעל מודול אלסטיות נמוך
- מתאים לציפוי דקורטיבי רפלקטיבי לבן על גבי בטון יצוק, אדניות, מזוקנות, בטון טרומי
- מתאים לאיטום גב האבן ומשפר הדבקות בין אבן לבטון לחיפוי חזיותות חזק (שיטות תבניות)
- מגשר על סדקים מעל 2 מ"מ

### הרכב

תערובת המכילה חומרים מינרליים, צמנט ומוספים הידראוליים.

### צרכיה

כ- 1.2 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 1 מ"מ  
(יש לבצע שתי שכבות לפחות)

### אריזה

חד רכיבי 25 ק"ג: שק רב שכבות 25 ק"ג / 64 ערכות במשטה

### גיוו

- .1 אפור
- .2 לבן

### הכנת החומר

- יש לעיבול תכולת שק 25 ק"ג עם 5.5-6 ליטר מים באמצעות מעיבול מכני במהירות סיבוב איטית עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים, יש להמתין 5 דקות ולאחר מכן שונית.
- אין להוסר מים לתערובת שהחלה להתייבש
- אין לאחסן את החומר בפחמים בטמפרטורה נמוכה מ- 10°C.
- יש להגן על החומר מפני לחות וקרינה שימוש ישירה.

### שימוש

- יש למרוח את התערובת המוכנה בעזרת מברשת ב-2 שכבות. ניתן לישם גם בהזזה.
- הפרש בין שכבה לשכבה 6-4 שעות.

### חיי מדיר

baraizha makoriot sagura b'makom mukorah v'yibush ed 12 chodshim.

### נקיון כלים

כל עוד החומר טרי ניתן לנוקות כלים ומשטחים עם מים.

### יצרו

א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - ישראל

### תקנים

- מתאים לתקן ישראלי:  
ת"י 1414 סעיף 4.2.2, ת"י 1731 סעיף 2.3.5, מבחן 390 סעיף 7.2.2  
ת"י 26/5

### שימושים

- איטום רצפות וקירות חדרי אמבטיה ושירותים
- איטום מרפסות קטנות לפני הריצוף
- איטום מרפסות שירותים
- איטום יסודות בניין
- איטום בריכות שחיה
- איטום קירות חזק לפני חיפוי אבן בשיטה רטובה
- איטום ומשפר הדבקות בין אבן לבטון בשיטת ברונוביץ'

### תשתיות

- בטון
- בלוק בטון / איטונג – לאחר שכבת הרבצה
- טיח
- תשתיות צמנטיות נוספות

### הכנת השטח

- יש לנוקות מפני השטח שרויות בטון, חלקיים רופפים, שמנים, גריין וככל גורם אחר.
- בטון יצוק בתבניות יש לשטוף בלבד מים.
- בגמים בתשתיות, חורים וקינוי חצץ בטון יש לתקן לפני ביצוע האיטום.
- חוטי ברזל יש לחזור לעומק כ- 2 ס"מ מפני השטח ולתקן בחומרים צמנטיים בלתי מתכווצים כגון ספир-610 או ספир-620.
- יש לבצע העגלות (רולקות) בפניות כ- 24 שעות לפני עבודות האיטום.
- יש לשטוף ולהספג במים את האזוז המועד לתיקון.
- בזמן התקיקו, הבטון יהיה במצב רווי ויבש פנים.



# קוטפלקס 701-E

## איטום צמנטי גמיש חד רכיבי לאיתום חיובי ושלילי

### מפרט טכני

נתונים טכניים (לשך 25 ק"ג):

תכונה	תוצאת בדיקה	שיטת בדיקה
חזק מתיחה	2.3 מגפ"ס	ASTM D-412
התארכות מקסימלית	15.2%	ASTM D-412
גישור על פני סדקאים	2.3 מ"מ	מבחן C 390 סעיף 7.2.6
מקדם ספיגות נימית	0.3 ג' למ"ר לשעה	ת"י 1414 סעיף 4.2.2
מעבר אדי מים	1.28 מ'	ת"י 1731 סעיף 2.3.5
ספיגות כללית	0%	לאחר 24 שעות במים
cores הדרבקות לבטון	2.3 מגפ"ס	מבחן C 390 סעיף 7.2.2
עמידות בלחץ מים חיובי	עד 7 אטם'	ת"י 26/5
עמידות בלחץ מים שלילי	עד 1.5 אטם'	מבחן C 390 סעיף 7.2.4

#### אחריות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ-  $-5^{\circ}\text{C}$  או גבוהה מ-  $30^{\circ}\text{C}$ .
- אין להוסיר מים לתרבות.

#### בשיות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.

יש להסיר בגדים מלוכלים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. במקרה עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידים של ילדים.

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הינו תוצר של היכרותנו וניסיונו עם המוצרים. התוצאות המתתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבahn ועשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלוקחות לביקוד ספציפי ונוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהוות בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגבורו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני השימוש, לקוחות ומשתמשים מתקשים לבדוק שברשותם הגישה الأخيرة של מסמך זה.